

4PROTECTION

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СЕРИЯ 321

ОПИСАНИЕ

4PROTECTION защищает во внутренних помещениях впитывающие поверхности различной природы, которые могут быть повреждены в ежедневном использовании.

Создает тончайший защитный слой, который может быть обновлен, не пленкообразующий, устойчивый к влажной и сухой уборке, не меняет эстетический аспект, остается приятным визуально и на ощупь.

Благодаря совместным компонентам фторуглеводорода и парафина наделяет поверхности хорошей устойчивостью к многочисленным водорастворимым и маслорастворимым веществам. Препятствует загрязнению, образованию жира и предотвращает развитие плесени и водорослей.

Может применяться для нанесения на различные поверхности при условии, что они плотные, впитывающие и сухие.

По своим эксплуатационным характеристикам подходит для защиты и декорирования вертикальных поверхностей стен ванной комнаты и кухни.

Кремообразный состав способствует простому и эффективному использованию.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Декоративные покрытия на минеральной основе
 - Декоративные покрытия на органической основе
 - Краски на водной основе
 - Каменные поверхности, известковые покрытия, мрамор, изделия из натурального или искусственного камня
 - Кирпичные поверхности
 - Бетонные поверхности
- При использовании на особо матовых поверхностях меняет эстетический аспект
Для чистки поверхностей использовать сухую ткань

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Водная дисперсия воска с модификацией фторуглеводорода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ г/мл
- Вязкость упаковки: кремообразная паста.
- Высыхание (при 25 °C и 65% относит. влажности): поверхность через 30 минут, полное высыхание через 4 часа.
- Наилучшие эксплуатационные качества водо- и маслоустойчивости обычно достигаются через 5 дней после нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для всех видов поверхностей:

Прежде, чем наносить 4PROTECTION убедиться, что поверхность плотная, неосыпающаяся, хорошо высушена.

Перед началом защитного патинирования с помощью 4PROTECTION необходимо подождать минимум 24 часа после нанесения декоративных покрытий на органической основе тонкого слоя и минимум 48 часов при ис-

пользовании материалов на известковой основе или подобных материалов толстого слоя на минеральной основе.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, шерстяная материя или ткань

- Разбавление: первый слой на 15% с водой, для следующих слоев средство готово к использованию.

- Кол-во слоев: 2 или более в зависимости от желаемой степени насыщения. Второй слой следует наносить через 2 часа после первого.

- Средство высыхает в течение 4 часов, обработанные поверхности должны быть защищены от воды под напором по крайней мере в течение 12 часов.

- Способ нанесения:

Нанести один тонкий слой материала 4PROTECTION с помощью кисти или ткани.

Когда декоративные поверхности с нанесенным 4PROTECTION будут сухие на ощупь, продолжать полировку, используя ткань.

Поверхности могут полироваться как ручным способом, так и шлифовальной машинкой с войлочной насадкой.

- Расход материала: значительно различается в зависимости от типа декоративного материала основания. Для гладких поверхностей со средним уровнем впитываемости макс. 15 кв.м./л. для одного слоя

- Сразу после использования промыть инструменты водой

- Для ухода и очистки поверхностей, обработанных с помощью 4PROTECTION, использовать ткань или микрофибру, сухую или смоченную водой, в зависимости от типа очистки.

Поверхности обладают хорошей устойчивостью к широкой гамме веществ обычного использования в домашних условиях.

Рекомендуется проводить быстрое удаление агрессивных веществ и очищение при помощи воды с целью избежания с ними длительного контакта.

Для удаления особо устойчивой грязи возможно использование воды и чистящего средства для напольных покрытий.

Не использовать щелочные и кислотные чистящие средства, которые могут повредить поверхность, обработанную 4PROTECTION.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется бесцветным neutro (0001)

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при усло-

4PROTECTION

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СЕРИЯ 321

вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/ЕС (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Защитное средство, которое может обновляться, не пленкообразующее на основе водной дисперсии воска с модификацией фторуглерода 4PROTECTION серия 321.

Благодаря совместным компонентам наделяет поверхности хорошей устойчивостью к многочисленным водорастворимым и маслорастворимым веществам. Препятствует загрязнению, образованию жира и предотвращает развитие плесени и водорослей.

Расход: покрывают максимум 15 кв.м./л. на один слой в зависимости от впитывающей способности покрытия.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni d'uso non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso specifico. Il presente descrittivo annulla e sostituisce automaticamente tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.