



ARDEX A 31

**Universalus, smulkiagrūdis
remontinis mišinys**



Su ARDURAPID efektu

0 – 5 mm storio sluoksniams

Cemento pagrindu

Ant cementinių pagrindų naudojamas be grunto

Remontinis mišinys su galutinio glaisto savybėmis

Grindų ir sienų lyginimui ir glaistymui

Po 2 val. galima dengti danga





ARDURAPID

Su ARDURAPID efektu – greitas hidraulinis kietėjimas ir pilnas kristalinis vandens surišimas.

ARDEX A 31

Universalus, smulkiagrūdis remontinis mišinys

PASKIRTIS:

Patalpų vidui, sienoms ir grindims.

Universalus remontinis mišinys su galutinio glaisto savybėmis.

Tinka naudoti ant betoninių, cementinių, anhidritinių pagrindų, terrazzo, plytelių ar akmens, medienos plokščių, aktyvo betono blokelių ir kitų tinkamų pagrindų.

Ertmių, pažeidimų užpildymui, lyginimui ir glaistymui.

Laiptų ir pakylų lyginimui ir remontui.

Aukščio skirtumų užglaistymui ir glotnių paviršių gamybai.

APIBŪDINIMAS:

Specialūs cementai, gerai disperguojantys sintetiniai milteliai ir rinktiniai užpildai. Maišant su vandeniu susidaro elastingas, stabilus skiedinys, su kuriuo galima dirbti apie 20 minučių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą, be dulkių ir skiriamųjų dalelių.

Betoninių, cementinių pagrindų gruntuoti nereikia.

Visi kiti pagrindai gruntuojami pagal ARDEX P 51 techniniame aprašyme pateiktą lentelę. Reikia palaukti kol gruntas visiškai išdžius.

Ant gruntuotų, tankių pagrindų, prieš klijuojant garams nepralaidžią grindų dangą, reikalingas mažiausiai 1,5 mm ARDEX A 31 sluoksnis.

Naudojant ant medienos plokščių į ARDEX A 31 pridedama ARDEX E 25 priedo tokiomis proporcijomis:

ARDEX A 31	12,5 kg
ARDEX E 25	1,0 kg
Vanduo	3,4 l

Seni grindų dangos klijų likučiai turi būti atsparūs vandeniui.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą pripilama švaraus, šalto vandens ir stipriai maišant pilama tiek miltelių, kol susidaro skiedinys be gumulų.

12,5 kg ARDEX A 31 miltelių išmaišymui reikia 3,7 - 4 l vandens.

Su skiediniu prie +20° C temperatūros galima dirbti apie 20 min. Žemesnė temperatūra prailgina, o aukštesnė – sutrumpina darbo su mišiniu laiką.

Skiediniui pradėjus kietėti, galimas tolesnis apdirbimas (pvz., mentele nupjauinant skiedinio perteklių, paviršiaus glotninimas sudrėkinus ir pan.).

Ant užtepto ARDEX A 31 sluoksnio galima vaikščioti po maždaug 40 min., o po 2 val. galima dengti dangą.

ARDEX A 31 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

ARDEX A 31 negalima naudoti lauke ar ilgalaikės drėgmės vietose.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Danija
13

31212
EN 13813:2002
ARDEX A 31
Remontinis mišinys
EN 13813:CT-C30-F6

Atsparumas gniuždymui:	≥ 30 N/mm ²
Atsparumas lenkimui:	≥ 6 N/mm ²
Atsparumas dilimui pagal Bohme:	netaikoma
Sukibimo stiprumas:	netaikoma
pH vertė:	netaikoma
Reakcija į ugnį:	E

ARDEX A 31

Universalus, smulkiagrūdis remontinis mišinys

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	apie 3,7 – 4 l vandens : 12,5 kg miltelių, atitinkamai: 1 tūrio d. vandens : 3,5 t.d.milt.
Miltelių svoris:	apie 1,2 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 1,9 kg/l
Išėiga:	apie 1,25 kg/m ² /mm
Darbo laikas (+20° C):	apie 20-25 min.
Galima vaikščioti (+20° C):	po maždaug 40 min.
Galima dengti danga (+20° C):	po maždaug 2 val.
Atsparumas gniuždymui:	(DIN 1164) po 1 paros apie 17 N/mm ² po 7 parų apie 20 N/mm ² po 28 parų apie 30 N/mm ²
Atsparumas lenkimui:	(DIN 1164) po 1 paros apie 4 N/mm ² po 2 parų apie 4,5 N/mm ² po 28 parų apie 6,5 N/mm ²
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:	(Brinelio metodas) po 1 paros apie 55 N/mm ² po 2 parų apie 63 N/mm ² po 28 parų apie 80 N/mm ²
Tinkamumas šildo- mosioms grindims:	tinka
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparus
pH vertė:	8
Pakuotė:	maišai po 12,5 kg
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.