ARDEX FK

Atsparus, greitai kietėjantis siūlių užpildas

Pilkos spalvos

Cemento pagrindu

Siūlėms tarp plytelių ir plokščių garažuose, plovyklose, baseinuose, geriamo vandens saugyklose, pramoninėse zonose, ant laiptų, takų, balkonų ir terasų

Galima saugiai naudoti ir prie žemesnės temperatūros

Siūlėms, kurių plotis nuo 2 iki 12 mm

Atsparus ledą tirpinančioms druskoms, didelio slėgio garams, aukštoms temperatūroms, mineraliniams tepalams ir įprastiniams valikliams

Atlaiko dideles mechanines apkrovas, atsparus nusidėvėjimui

Po 90 min galima vaikščioti

Nesuslūgsta, netrūkinėja ir yra lengvai naudojamas

Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo
sistemomis pagal DIN EN ISO 9001 / 14001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX FK

Atsparus, greitai kietėjantis siūlių užpildas

PASKIRTIS:
Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims.

Siūlėms tarp:

- keraminių ir akmens masės plytelių;
- betoninių plokščių;
- natūralaus akmens (nejautraus drėgmei);
- klinkerio;
- fasadinių plytelių ir mozaikos.

Siūlėms tarp plytelių ir plokščių garažuose, plovyklose, baseinuose, geriamo vandens saugyklose, pramoninėse zonose, ant laiptų, takų, balkonų ir terasų.

APIBŪDINIMAS:
Milteliai pagaminti iš greitai kietėjančio cemento ir specialiųjų užpildų.

Didžiausias grūdelio dydis 0,5 mm.

Maišant su vandeniu susidaro elastingas, pastos tirštumo, greitai kietėjantis skiedinys, kurį lengva naudoti.

Skiedinys greitai kietėja, nesuslūgsta ir tvirtai sukimba su plytelių kraštais. Todėl plaunant siūles, neišsiplauna net ir iš plačių siūlių esant žemesnei temperatūrai. Skiedinio likučiai lengvai nuvalomi nuo plytelių paviršiaus. Galima anksti naudoti apkrovą.

NAUDOJIMAS:
Į švarų maišymo indą įpilama skaidraus vandens ir įmaišoma tiek ARDEX FK miltelių, kol susidaro vienalytis skiedinys be gumulų.

Maišymo santykis:

25 kg ARDEF FK : apie 5 l vandens.

Skiedinį, kai temperatūra yra nuo +5° iki +20°C, reikia sunaudoti per maždaug 30 minučių. Aukštesnė temperatūra sutrumpina skiedinio sunaudojimo ir kietėjimo laikus.

Skiedinys lengvai užpildo siūles. Net ir gilesnes siūles galima pripildyti per vieną darbo etapą, išvengiant skiedinio sukritimo. Greitas kietėjimas leidžia atlikti ankstyvą plovimą, neišplaunant siūlių.

Darbui ant grindų paviršių galima naudoti specialų guminį kaištuvą.

Su ARDEX FK dirbama prie aukštesnės negu +5° C temperatūros.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Akytuose paviršiuose ar matinėje plytelių ir plokščių glazūroje gali nusistovėti siūlių skiedinio likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių glaistymus.

Jeigu naudojami rūgštiniai valikliai, siūlės prieš tai sudrėkinamos.

Pagrindo drėgmė ir skirtingos plytelių kraštų įgeriamumo savybės gali lemti skirtingą siūlių atspalvį.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Naudodami agresyvius ploviklius, atkreipkite dėmesį į ploviklių gamintojo rekomendacijas, venkite perdozavimo.

BENDRA NUOSTATA:
Vietoj cementinių siūlių užpildų vandens gydyklose ir kitose agresyvios cheminės aplinkos vietose naudojamas ARDEX WA epoksidinis siūlių užpildas.
Drėgmei jautrių natūralaus akmens plokščių (pvz. marmuro) siūlių užpildymui patalpų viduje rekomenduojama naudoti ARDEX MG.

PASTABA:
Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

ARDEX FK

Atsparus, greitai kietėjantis siūlių užpildas

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	apie 5 l vandens : 25 kg miltelių, atitinkamai: 1 tūrio d. vandens : 4 t.d.miltelių
Miltelių svoris:	apie 1,3 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 2,1 kg/l
Išeiga (kai siūlės plotis 3 mm, o gylis 5 mm): Priklausomai nuo paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali būti nuo 0,05 iki 0,1 kg/m^2.	60 x 60 cm apie 0,10 kg/m^2 30 x 60 cm apie 0,15 kg/m^2 30 x 30 cm apie 0,20 kg/m^2 15 x 15 cm apie 0,40 kg/m^2 10 x 10 cm apie 0,60 kg/m^2 5 x 5 cm apie 1,10 kg/m^2
Darbo laikas (+20^0 C):	apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20^0 C):	po maždaug 1,5 val.
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:	po 1 paros apie 40 N/mm^2 po 3 parų apie 60 N/mm^2 po 7 parų apie 80 N/mm^2 po 28 parų apie 100 N/mm^2
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
Pakuotė:	25 kg maišas
Laikymas:	apie 12 mėn., originalioje pakuotėje, vėsiai ir sausai

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.

2015/11