ARDEX GK

Didelio atsparumo plačių siūlių užpildas

Pilkos ir antracito spalvos

Cemento pagrindu

Siūlėms tarp plytelių ir plokščių dirbtuvėse, plovyklose, baseinuose, geriamo vandens saugyklose, pramoninėse zonose, laiptinėse, balkonuose ir terasose

Siūlėms, kurių plotis nuo 4 mm

Atsparus ledą tirpinančioms druskoms, didelio slėgio garams, aukštoms temperatūroms, mineraliniams tepalams ir įprastiniams valikliams

Atlaiko dideles mechanines apkrovas ir nesidėvi

Po 90 min galima vaikščioti

Nesukrenta, netrūkinėja ir yra lengvai naudojamas



UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX GK

Didelio atsparumo plačių siūlių užpildas

PASKIRTIS:
Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims.

Siūlėms tarp:

- keraminių ir akmens masės plytelių;
- betoninių plokščių;
- natūralaus akmens (nejautraus drėgmei);
- klinkerio.

Fasadams ir stiklo blokeliams. Dirbtuvėms, baseinams, plovykloms, gėlo vandens saugykloms. Pramoninėms zonoms, laiptams, balkonams ir terasoms.

APIBŪDINIMAS:
Milteliai pagaminti iš greitai kietėjančio cemento ir specialiųjų užpildų.

Maksimalus grūdelio dydis 0,7 mm. Maišant su vandeniu susidaro elastingas, pastos tirštumo, greitai kietėjantis skiedinys, kurį lengva naudoti. Skiedinys gerai užpildo siūles, neišteka iš vertikalių siūlių, tvirtai sukimba su plytelių kraštais ir įgalina ankstyvą plovimą ir tolesnį apdirbimą.

Skiedinys neišsiplauna iš plačių siūlių net ir esant žemesnei temperatūrai. Skiedinio likučiai lengvai nuvalomi nuo plytelių paviršiaus. Galima anksti naudoti apkrovą.

NAUDOJIMAS:
Į švarų maišymo indą įpilama skaidraus vandens ir įmaišoma ARDEX GK miltelių, kol susidaro skiedinys be gumulų.

Maišymo santykis:

25 kg ARDEF GK : apie 4 l vandens.

Skiedinį, kai temperatūra nuo +5° iki +20°C, reikia sunaudoti per maždaug 30 minučių. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina skiedinio sunaudojimo ir kietėjimo laikus.

Skiedinys lengvai užpildo siūles. Net ir gilesnes siūles galima pripildyti per vieną darbo etapą, išvengiant skiedinio sukritimo. Darbui naudojamas guminis glaistytuvas arba speciali mentelė. Greitas kietėjimas leidžia atlikti ankstyvą plovimą, neišplaunant siūlių.

Su ARDEX GK galima dirbti prie ne žemesnės negu +5° C temperatūros.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Akytuose paviršiuose ar matinėje plytelių ir plokščių glazūroje gali nusistovėti siūlių skiedinio likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių glaistymus.

Jeigu naudojami rūgštiniai valikliai, siūlės prieš tai sudrėkinamos.

Pagrindo drėgmė ir skirtingas įgeriamumas gali lemti skirtingą siūlių atspalvį.

Naudodami agresyvius ploviklius, atkreipkite dėmesį į ploviklių gamintojo rekomendacijas, venkite perdozavimo.

BENDRA NUOSTATA:
Vietoj cementinių siūlių užpildų vandens gydyklose, baseinuose ir kitose agresyvios cheminės aplinkos vietose naudojamas ARDEX WA epoksidinis glaistas siūlėms. Drėgmei jautrių natūralaus akmens plokščių (pvz. marmuro), siūlių užpildymui patalpų viduje naudojamas ARDEX MG.

PASTABA:
Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjąs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

apie 4 l vandens : 25 kg miltelių
atitinkamai
apie 1 tūrio dalis vandens : 4,25 tūrio dalies miltelių

Miltelių svoris: apie 1,5 kg/l

Šviežio skiedinio svoris: apie 2,2 kg/l

Išeiga:

kai siūlių plotis 10 mm, o gylis 5 mm,

plytelėms

60 x 60 cm apie 0,30 kg/m^2
30 x 60 cm apie 0,50 kg/m^2
30 x 30 cm apie 0,65 kg/m^2
15 x 15 cm apie 1,30 kg/m^2
10 x 10 cm apie 2,00 kg/m^2

Priklausomai nuo paviršiaus ir darbo būdo, nuostoliai gali siekti nuo 50 iki 100 g/m^2

Mišinio sunaudojimo laikas (+20° C): apie 30 min.

Galima vaikščioti (+20° C): maždaug po 90 min.

Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:

po 1 paros apie 40 N/mm^2
po 3 parų apie 60 N/mm^2
po 7 parų apie 80 N/mm^2
po 28 parų apie 100 N/mm^2

Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka

Pakuotė:

25 kg maišas

Laikymas:

apie 12 mėnesių sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.