ARDEX MG

Siūlių užpildas marmurui

Su ARDURAPID efektu

Pagamintas ARDEX A 35 cemento pagrindu

Nekeičia plokščių kraštų atspalvio

Nesukrenta
Lengvai nuvalomas nuo plokščių paviršiaus

Greitai galima plauti siūles
Greitai kietėja
Anksti galima naudoti apkrovą

Netrūkinėja

Siūlių pločiui iki 8 mm

Spalvos:
balta
sidabro
antracito
smėlio
jura-smėlio
akmens pilka

Reg. No. 37344

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX MG

Siūlių užpildas marmurui

PASKIRTIS:
Patalpų vidui, sienoms ir grindims.

Marmuro, jura-marmuro, „Solnhofeno“ plokščių, skaidraus marmuro ir kito, jautraus drėgmei akmens plokščių siūlių užpildymui. Užkerta kelią plokščių kraštų spalvos pokyčiams.

Siūlių pločiui iki 8 mm.

APIBŪDINIMAS:
Milteliai pagaminti iš ARDEX A 35 greitai kietėjančio cemento ir specialiųjų užpildų.

Sumaišius su vandeniu gaunamas pastos tirštumo skiedinys, su kuriuo yra lengva dirbti.

Skiedinys greitai kietėja, net plačiose siūlėse ir prie žemesnės temperatūros – neišplaunamas iš siūlių, lengvai nuvalomas nuo akmens plokščių paviršiaus, tvirtai sukimba su plokščių kraštais, nesukrenta ir netrūkinėja.

Skiedinio nuosava drėgmė surišama taip, kad po sukietėjimo siūlėje nebėra drėgmės, kuri galėtų lemti marmuro dangos spalvos pakyčius.

Anksti galima naudoti apkrovą.

NAUDOJIMAS:
Į švarų maišymo indą įpilama skaidraus vandens ir įmaišoma tiek ARDEX MG miltelių, kol susidaro skiedinys be gumulų.

Maišymo santykis:

25 kg ARDEX MG miltelių : apie 7,75 l vandens,

5 kg ARDEX MG miltelių : apie 1,55 l vandens.

Su skiediniu, kai temperatūra nuo +18° iki +20°C, galima dirbti apie 30 minučių. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina skiedinio sunaudojimo ir kietėjimo laikus.

Skiedinys lengvai užpildo siūles. Net ir gilesnes siūles galima pripildyti per vieną darbo etapą, išvengiant skiedinio sukritimo. Darbui naudojama guminė mentelė, ant grindų paviršių galima naudoti guminį kaištuvą. Greitas kietėjimas leidžia atlikti ankstyvą plovimą, neišplaunant siūlių. Skiedinio likučiai nuplaunami kempinės ir vandens pagalba, jų negalima naudoti siūlių užpildymui.

Trapios „Solnhofen“ natūralaus akmens plokštės prieš siūlių užpildymą sudrėkinamos.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

ARDEX MG galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Akytuose paviršiuose gali nusistovėti siūlių skiedinio likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių glaistymus.

PASTABA:
Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjąs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

apie 7,75 l vandens : 25 kg miltelių
atitinkamai
apie 1 tūrio dalis vandens : 2,5 tūrio dalies miltelių

Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l

Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l

Išeiga:

kai siūlių plotis 3 mm, o gylis 5 mm,

plokštėms

60 x 60 cm apie 0,10 kg/m^2
30 x 60 cm apie 0,15 kg/m^2
30 x 30 cm apie 0,20 kg/m^2
15 x 30 cm apie 0,30 kg/m^2
20 x 30 cm apie 0,25 kg/m^2

Priklausomai nuo paviršiaus ir darbo būdo, nuostoliai gali siekti nuo 50 iki 100 g/m^2

Mišinio sunaudojimo laikas (+20° C): apie 30 min.

Galima vaikščioti (+20° C): maždaug po 90 min.

Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:

po 1 paros apie 40 N/mm^2
po 3 parų apie 60 N/mm^2
po 7 parų apie 70 N/mm^2
po 28 parų apie 80 N/mm^2

Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka

Pakuotė:

25 kg maišas
5 kg maišas (supakuoti po 4)

Laikymas:

apie 12 mėnesių sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.