



DECO CIRÉ

Pressed cement mortar
for horizontal and vertical
surfaces

8.19

Puslapiai: 3

02 - 2016



Satin

Gloss

Aprašymas

Paruoštas monolitinis mišinys, pritaikytas naudoti ant horizontalių ir vertikalų paviršių. Dėl savo specialios sudėties ir skalio užpildo, suteikia puikią ir lygią apdailą, yra šviesiai pilkos spalvos, taip pat gali būti tonuojamas pagal Berling tonavimo sistemą. Tinkamas konstrukciniams (grindys, sienos, laiptai, pastatų blokai, vonios kambariams ir t.t.) taip pat ir nestruktūriniais (mediniai baldai, stalai ir t.t.) paviršiams. Gali būti naudojamas tiek vidaus, tiek išorės darbams, esant tinkamam paruošimui.

Paskirtis

Apsaugo visus paviršius nuo kasdienio dėvėjimosi, oro ir mechaninio poveikio suteikiant puikų estetinį efektą pagal aukščiausius standartus.

Produkto specifikacija:

- ✓ Paruoštas naudoti mišinys;
- ✓ Atstumiantis vandenį;
- ✓ Didelio elastingumo;
- ✓ Turi priešpelėsinų savybių;
- ✓ Tolygus spalvos pasiskirstymas viso darbo metu;
- ✓ Nesukrenta;
- ✓ Gali būti spalvinamas

Spalvos

Gali būti 60 atspalvių pagal the Berling Color Studio spalvyną. Bazinė spalva yra labai šviesiai pilka. Pridėjus balto pigmento gaunama balkšvos spalvos.

Sluoksnio storis ir išeiga

Teorinė išeiga 1,5-1,7 kg/mm/m² priklausomai nuo užnešimo metodo.

Rekomenduojamos sistemos

Seni ir nauji paviršiai. / Siūlomos sistemos aviršiams:

Sienos ir grindys iš armuoto betono ar cemento mišinio – gipso ar plaušo plokščių – Ytong – sintetinės ar žalios medienos ir kt.

Gruntas	Kvarcinis gruntas.	1 sluoksnis.
Galutinis sluoksnis	Deco CIRE	2 sluoksniai su 24 val. intervalu.
Apsauga buitiniui naudojimui	Force, apsauga galutinio sluoksnio(dedama po 4 parų)	2 sluoksniai.

Pakuotė:
15kg



Bazės:



Išeiga:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm



Džiuvimas:
2-4 valandos



Uždėjimas:

Plastikine arba metaline glaistymo mentele



Išmaišyti mišinį iki vienalytės masės. Leisti pastovėti 5 minutes ir tada dirbti



Apsauga vonios kambariams	Berocyd 111, ypatingai vonios kambario paviršiams (dedamas bent po 7 dienų po Deco Ciré galutinio sluoksnio).	2 sluoksniai.
Apsauga intensyviai naudojamiems paviršiams	Dvikomponentinis lakas.	2 sluoksniai (Kiekvienas sluoksnis dedamas 24-48 val. intervalu).
Neprivaloma Paviršiams, didesniems nei 25m².	Šarmams atsparus tinklis 140 - 160gr. (Naudojant tinklį, reikalinga daugiau Deco Ciré sluoksnių)	

Pakuotė:
15kg



Bazė:
—



Išiga:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm



Džiuvimas:
2-4 valandos



Uždėjimas:
Plastikine arba metaline
glaistymo mentele.



Išmaišyti mišinį
iki vienytytės masės.
Leisti pastovėti 5 min.
ir tada dirbti



Seni ir nauji, lygūs, blizgūs ir neįgeriantys paviršiai:

Siūloma sistema ant paviršių: keraminės plytelės, granito plytelės, marmuras

Sukibimo gruntas	Berocyd 111 Pridedant kvarcinio smėlio.	1 sluoksnis ir per 48 val. uždėti galutinį sluoksnį.
Galutinis sluoksnis	Deco Ciré	2 sluoksniai Intervalas tarp sluoksnių – 24 val.
Apsauga buitiniam naudojimui	Force, apsauga galutinio sluoksnio(dedama po 4 parų)	2 sluoksniai.
Apsauga vonios kambariams	Berocyd 111, ypatingai vonios kambario paviršiams (dedamas bent po 7 dienų po Deco Ciré galutinio sluoksnio).	2 sluoksniai.
Apsauga intensyviai naudojamiems paviršiams	Dvikomponentinis lakas.	2 sluoksniai (Kiekvienas sluoksnis dedamas 24-48 val. intervalu).
Neprivaloma Paviršiams, didesniems nei 25m².	Šarmams atsparus tinklis 140 - 160gr. (Naudojant tinklį, reikalinga daugiau Deco Ciré sluoksnių)	

Naudojimo instrukcijos

Gera nuvalyti paviršių nuo dulkių, druskų, pelėsio, senų atsilupinėjusių dažų, betono dalelių ir t.t. Prieš naudojimą gerai suplakti. Prieš dedant, panaudoti specialų priedą B santykiu 0,5 kg : 15 kg Deco Ciré ir gerai sumaišyti.

Vertikalūs paviršiai: Užnešti specialų gruntą ant paviršiaus ir uždėti Deco Ciré naudojant plastikinę arba metalinę glaistymo mentelę, priklausomai nuo norimo išgauti efekto. Paviršiaus apsaugai ir atsparumui drėgmei suteikti visada naudokite rekomenduotinas apsaugos sistemas.

Grindys, laiptai ir t.t.: Užnešti specialų gruntą ant paviršiaus ir uždėti Deco Ciré naudojant plastikinę arba metalinę glaistymo mentelę, priklausomai nuo norimo išgauti efekto. Geresniam mechaniniam atsparumui naudojant tinklį 140-160 g/m² po pirmo Deco Ciré sluoksnio, taip pat ir kompensacinėse jungtyse, jei plotas viršija 25 m². Paviršiaus apsaugai ir atsparumui drėgmei suteikti visada naudokite specialius lakus.

Pasirinktinai, tinklis mažiems (virtuvės stalviršiai – 60 gr) ar didesniems plotams (grindys – 140-160 gr) sutvirtina konstrukciją. Be to, susitraukimo ir plėtimosi siūlių projekcija užtikrina tolygų mechaninių judėjimų stebėjimą.

Užnešant, naudoti specifinį priedą Komponentas B santykiu 0,5 kg:15 kg

Technical specifications

Tankis	1,75 ± 0,02 gr/cm ³ (ISO 2811).
Klumpumas	Labai tiksotropinis.
pH	8,5 ± 0,2.
Išėiga	1,5 - 1,7 kg/m ² /mm.
Džiuvimas	Išorėje nuo 2 iki 4 val., priklausomai nuo oro sąlygų. Viduje – ne mažiau kaip 24 val. (ilgesnį džiuvimo laiką gali sąlygoti oro temperatūra ir drėgmė).
Antras sluoksnis	Po 24 val., priklausomai nuo oro sąlygų. Pilnas išdžiuvimas ir atsparumas pasiekiamas po 4 parų (ilgesnį džiuvimo laiką gali sąlygoti oro temperatūra ir drėgmė).
Skiediklis	Vanduo.
Skiedimas	Paruoštas naudojimui tampa pridėjus Komponentą B.

Pakuotė:

15kg



Bazės:

—



Išėiga:

1,5 - 1,7 kg/m²/mm



Džiuvimas:

2 - 4 hours



Uždėjimas:

Plastikine arba metaline
glaistymo mentele.



Išmaišyti mišinį iki
vienalytės masės.
Leisti pastovėti 5 min.
ir tada dirbti



Pagal direktyvą 2004/42/EC

II etapas I kategorijos, Dekoratyvinės dangos, LOJ ribinė vertė – 200gr/l, produkte
maksimali LOJ – 30 gr/l (paruoštas naudoti)

Laikymas

Laikyti sandariai uždarytą saugant nuo šalčio. Ilgo laikymo atveju laikyti uždaroje erdvėje vengiant sąlyčio su labia aukšta ir labia žema temperatūra, taip pat ir didele drėgme.

Atsargumo priemonės - Poveikio aplinkai prevencija - ADR

Tuščia tar air nesunaudoti produktai turi būti tvarkomi laikantis vietos reglamentų

Darbo erdvė turi būti gerai ventiliuojama darbo metu. Naudoti apsaugines pirštines ir akinius.

Pagal ADR susitarimą, transportavimas keliais nepriskiriamas prie pavojingų.

Detalesnė informacija pateikiama Saugos Duomenų lapuose.

Aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir ilgalaikę mokslinio personalo patirtimi. Produkto kokybę atitinka ISO 9001, ISO 14001, ir EMAS reglamentus. Kaip gamintojas, mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar gedimus, kuriuos sukelia netinkamai naudojamas ar laikomas produktas.

Psl. 3 iš 3

111380/V1

BERLING S.A.
Paint Industry

Inofyta, Viotia, P.C.32011,

Phone: +30 22620 31663, Fax: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Service Line 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!