

SUPER YACHT VARNISH 7.7

Alkidinis lakas



Pakuotės	0,75 Lt	2,5 Lt		
Bases	—	—		
Matt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gloss

Aprašymas

Tai aukščiausios kokybės, skaidrus, alkidinis lakas, skirtas mediniams vidaus ir lauko paviršiams. Šis lakas naudojamas visų medinių paviršių įskaitant ir jachtų medinių detalių (paviršių) apsaugai. Šis lakas pasižymi itin sideliu atsparumu įvairiausioms oro sąlygoms ir paviršių apsaugai veikiant intensyviems saulės spinduliams. Produktas lengvai pritaikomas formuojant skaidrią, elastingą membraną. Produktas gali būti blizgus, pusiau blizgus ir matinis.

Produkto charakteristikos

- Stiprus sukibimas.
- Aukštas našumas.
- Puikus atsparumas oro pokyčiams.
- Apsaugo paviršių nuo žalingo UV spindullių poveikio.
- Išdžiūvęs tampa elastingas.
- Blizgus, pusiau blizgus arba matinis paviršius.
- Atitinka 2004/42/EC direktyvą.

Naudojimo instrukcija

Prieš lakuodami praskieskite vait spiritiu, naudojant apie 10-12% vait spirit, o likusias dalis lako. Lakuokite dviem sluoksniais, tarp sluoksnių leiskite gerai išdžiūti, intervalas apie 24 valandos.

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nenaudokite esant žemesniai kaip +10 C temperatūrai ir aukštesniai kaip 70% santykiniai drėgmei.

Įrankius plaukite vait spiritu iškart po naudojimo. Produkto likučiai ir tara turi būti tvarkomi ir utekizuojami kaip pavojingos atliekos pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir teisės aktus.

Berling SA

Techninės specifikacijos

Rišiklis: Alkidinė derva.

LOJ: 400gr/lit (max lakiųjų organinių junginių kiekis turinyje – paruoštas naudoti produktas).

Kietosios dalelės: 59-63%, (priklausomai nuo blizgumo).

Spec. Svoris: 0,83 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811).

Lakumas: 75-100 K.U., 25°C

Išėiga: 10-12m²/lit.

Blizgumas:	Blizgi bazė:	>90 units, 60°
	Pusiau blizgi bazė:	45-60 units 60°
	Matinė bazė:	<20units 60°

Skiedžiamas: Vait spiritu.

Skiedimas: Naudokite 12% vait spirit.

Darbo įrankiai: Teptukas arba volelis.

Džiūvimo laikas: Liesti galima po 4 - 6 valandų (džiūvimo laikas tiesiogiai priklauso nuo drėgmės, temperatūros ir užtepto produkto kiekio).

Perlakuoti: Praėjus 24 valandoms džiūvimo laikas tiesiogiai priklauso nuo drėgmės, temperatūros ir užtepto produkto kiekio).

Ženklimas – Poveikio aplinkai prevencija

- Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Jame yra metilmetilo-ketoksimas. Ir kobaltooktatas. Tai gali sukelti alerginę reakciją. Produktas yra degus. Ilgalais kontaktas su produktu gali sukelti odos sausumą ir trūkinėjimą. Įkvėpus garų gali pasireikšti mieguistumas ir galvos svaigimas. Produktas toksiškas vandens organizmams. Laikykite sandariai uždarytą vaikams neprieinamoje vietoje. Venkite kontakto su oda. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto pakuotę arba šį aprašymą. Nepilkite į kanalizaciją ar aplinką. Laikykitės saugumo instrukcijų.



N: Pavojingas gamtai

Rekomenduojamos asmens saugos priemonės

Kontaktas su oda: Naudokite apsaugines pirštines (EN 374), apsauginius batus, kūna dengiančius drabužius.. **Kvėpavimo takų apsauga:** Jei ventiliacija nepakankama, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones. Psirinkite tinkamą kaukę ir organinio tirpiklio filtro derinį (EN 141).

Akių apsauga: Naudokite apsauginius akinius (EN 166).

Sandėliavimas

Produkto pakuotę laikykite sandariai uždarytą ir apsaugotą nuo šalčio.

Transportavimas

ADR, UN. 1263, Class 3, PG III.

A 2004/42/EK

II FAZĖS, E subkategorija, Vidaus ir išorės medienos apdailos lakai ir dažyvės, vertės riba LOJ = 400gr/lit, max VOC vertė = 400gr/lit (paruoštas naudoti produktas).

Visa aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir ilgalaikę įmonės mokslinio personalo patirtimi. Produkto kokybę garantuoja mūsų operacinė sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 Standartų bei EMAS Reglamentų reikalavimais.

Kaip gamintojai mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, kurią gali sukelti atvejai, kai produktas nebuvo naudojamas tinkamai ir pagal naudojimo instrukcijas..

BERLING SA Paint Industry

Inofita Viotias, P.C. 32011,
tel.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr



Color has a Name!