DEMIDEKK Ultimate helmatt

Produkto aprašymas

Type

DEMIDEKK Ultimate helmatt tai aukščiausios kokybės pilnai dengiantys, matiniai medienos dažainaudojami lauke. Pagaminti pagal išoriniam naudojimui pagrįstą AMA (Alkyd modified Acrylics) technologija.

Savybės ir privalumai

Pažangi rišamųjų medžiagų technologija suteikia dažams labai gerą spalvų stabilumą ir ilgus pagrindinės priežiūros intervalus. Produktas pagrindui suteikia visiškai matinį, pasižymintį elegantiška išvaizda paviršių. Sudėtyje yra veiksmingų paviršiaus sluoksnį konservuojančių medžiagų, kurios neutralizuoja pelėsių ir dumblių augimą ant pagrindo.

Su produktu lengva dirbti, produktas patogios naudojimui konsistencijos. Greitai džiūna.

Rekomenduojamas naudojimas

Rekomenduojama naudoti su **VISIR Oljegrunning**, kaip sisteminiu produktu arba kitu tinkamu produktu (klausti tiekėjo). Rekomenduojama naujiems gruntuotėms, ankščiau dažytiems ar beicuotiems lauko medienos paviršiams .

Duomenys

Pakuotės talpa	0,75 L (filling level 0,68 L), 3 L (filling level 2.7 L) and 10 L (filling level 9 L)
Galimos bazės	A, B ir C.
Tonavimas	Bazės negali būti naudojamos netonuotos išskyrus balta, tonuojama su **Jotun Multicolor**.
Blizgesio lygis	Visiškai matinis 3
Bendrasis tipas	Sukurta pagal AMA (Alkyd Modified Acrylics) technologiją.
Kietosios dalelės	40 ± 2 volume% (A-base / C-base)
Spec. Svoris	1.28 - 1.15 (A-base / C-base)
VOC for Ribinė vertė Turinyje	EU ribinė vertė produktui (cat. A/d): 130 g/l. Šiame produkte yra max 75 g/ l VOC.

Naudojimo instrukcija

Darbo įrankiai / metodai

Teptukas, volelis, purškimas.

Duomenys apie beorį purškimą

Purkštukas	0.46 mm (0.018")
Purškimo kampas	65–80°
Purškimo slėgis	15–18 MPa (150–180 kg/cm²)

This Technical Data Sheet supersedes those previously issued.

The Technical Data Sheet (TDS) is recommended to be read in conjunction with the Safety Data Sheet (SDS) for this product. For your nearest local Jotun office, please visit our website at www.jotun.com.

Įrankių valymas

Plauti su vandeniu ir muilu iškart po naudojimo.

Plitimo greitis ir plėvelės storis

	Plitimo greitis per sluoksnį (m^2/liter)	Plėvelės storis vienam sluoksniui (µm)	
		Šlapias (Apskaičiuotas)	Sausas (apskaičiuotas)
Rekomenduojama, pjauta mediena:	5 – 9	111 – 200	44 – 80
Rekomenduojama, obliuota mediena:	10 – 14	71 – 100	29 – 40

Skiedimas

Neturi būti skiedžiamas. Nemaišykite su alyvomis ir kitais produktais.

Sąlygos darbometu

Nedažykite jei yra didelė lietaus tikimybė. Tarp sluoksnių leiskite gerai išdžiūti. Darbo metu pagrindo ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5 °C.

Džiūvimo laikai

Laikus gali tiesiogiai įtakoti temperatūra, drėgmė, pagrindas ir užteptas produkto kiekies..

Džiūvimo laikas matuojamas nurodytomis vertėmis:			
Santykinė drėgmė (RH)	50 %	50 %	50 %
Oro temperatūra	5 °C	15 °C	23 °C
Pagrindo temperatūra	5 °C	15 °C	23 °C
Galima liesti	1,5 h	1 h	30 minutes
Galima perdažyti minimum	6 h	3 h	2 h

Naudojimo instrukcija

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Kad geriau pasidengtų kraštai nušlifuokite aštrius kampus.

Pagrindas	**Paruošimas ir dažymas**
Nauja mediena:	Šviežią ilgiau kaip keturias savaites neapdorota buvusią medieną reikia nuvalyti**JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** arba kitu tinkamu valikliu (klausti tiekėjo) naudojant vielinį šepetį. Šviežia mediena vienu sluoksniu gruntuojama su **VISIR Oljegrunning arba kitu tinkamu gruntu**. Gruntuokite ne žemesnėje kaip +5 °C. Pjautus kraštus ir briaunas nutepkite 3-4 grunto sluoksniais. Nauji obliuoti medžio dirbiniai dažomi: 3 sluoksniais **DEMIDEKK Ultimate helmatt**. Nauja pjauta mediena: 2 sluoksniais **DEMIDEKK Ultimate helmatt**.
Amkščiau apdorota mediena:	Amkščiau apdorotą medieną nuvalykite naudodami **JOTUN 2-i-1 Kraftvask arba kitą tinkamą valiklį (klausti tiekėjo)**. Laikykitės naudojimo instrukcijų. Senus besilupančius dažus pašalinkite šepečiu arba grandydami. Nuvalytą medieną denkite 2 sluoksniais **DEMIDEKK Ultimate helmatt .**

This Technical Data Sheet supersedes those previously issued.
The Technical Data Sheet (TDS) is recommended to be read in conjunction with the Safety Data Sheet (SDS) for this product.
For your nearest local Jotun office, please visit our website at www.jotun.com.

Papildoma informacija

Prie6 naudojimą gerai išmaišykite.

Sandėliavimas

Laikykite produktą sandariai uždarytą, vertikalioje padėtyje, vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje.

Produkto arba jo taros utelizavimas

Draudžiama išpilti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Produktas ir (arba) jo tara turi būti utelizuojami kaip statybinė atlieka pagal tuo metu galiojantį reglamentą





Aplinkos ženklinimas



Produktas yra pripažintas Miljømerking Norge, ir atitinka apinkosaugos ženklo Svanen (Gulbė) reikalavimus.

Sveikata ir saugumas

Laikykitės saugumo reikalavimų.

Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją

Atstovas baltijos šalyse:
UAB ,, VOLONTA"
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt

+37062071334

This Technical Data Sheet supersedes those previously issued.
The Technical Data Sheet (TDS) is recommended to be read in conjunction with the Safety Data Sheet (SDS) for this product.
For your nearest local Jotun office, please visit our website at www.jotun.com.

This Technical Data Sheet supersedes those previously issued.

The Technical Data Sheet (TDS) is recommended to be read in conjunction with the Safety Data Sheet (SDS) for this product.
For your nearest local Jotun office, please visit our website at www.jotun.com.