

Gjoco Emaljelakk tai blizgūs, alkido pagrindu pagaminti dažai skirti metalui dažyti. Dažai puikiai tinka įvairių metalų paviršiams padengti kaip pvz: žemės ūkio padargai, technika, tvoros, vartai ir t.t

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

Tipas:	Alkido alyvos dažai
Bazė:	Skirtingos.
Blizgumas:	Blizgūs
Degumas:	39°C
Santyk.svoris (kg/l):	1,1
Kietosios dal. (volum %):	Ca. 54

INSTRUKCIJA

Dengimas:	Teptukas, volelis, purkštuvas
Skiedimas / plovimas:	Vait spiritas
Šlapios plėvelės storis:	90 mikronų
Sausos plėvelės storis:	40 mikronų
Išėiga:	10-12 m ² su litru, priklauso nuo pagrindo
Purškimas purkštuvu:	
Purškukas:	0,015-0,021"
Purškimo kampas:	65-80°
Slėgis:	150 kg/cm ²
Santykinė T,Dr (23 °C, 50% R.H.):	
Galima liesti:	Apie 5 valandos
Minimalus perdažymo intervalas:	24 valandos

DARBO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas. Visos birios dalelės turi būti pašalintos, rūdys nuvalytos, galima naudoti Gjoco Kraftvask valiklį. Plieno ir geležies paviršiai prieš dažant turi būti nugruntuoti Gjoco Antirustprimer gruntu. Aliuminis, cinkuotas plienas ir kiti metalai gruntuojami specialiu gruntu (klausti tiekėjo)

Naudojimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Produkto nerekomenduojama skiesti, tačiau prireikus tam naudokite vait spiritą.

Sandėliavimas

Gabenti ir laikyti produktą sandariai uždarytą, vertikalioje padėtyje.

Utelizavimas

Produktą išpilti į kanalizaciją aplinką draudžiama. Produktas turi būti utelizuotas kaip statybinė atlieka pagal galiojantį reglamentą.



Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjoco AS
