# Technisches Merkblatt

# MagicTouch

Farben für Profis

**Stand: 24.08.2020**

| | |
|---|---|
| **Pavadinimas** | **MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold** |
| **Produkto tipas** | Atsparus trinčiai dekoratyvinis glaistas su metalic efektu. |
| **Taikymo sritis** | Naudojamas lauke ir viduje dekoratyviniam paviršių apdirbimui sukuriant skirtingus efektus. Galima naudoti ant visų dispersijoms tinkamų paviršių.<br>Patvirtinta pagal jūrų įrangos direktyvą 2014/90/EU. |
| **Atitinka** |  |
| **Tonavimas** | Tonuoti galiam su ZERO MiX. Tai pat 70 Standartinių metalic atspalvių pagal zero paletę . MagicTouch Pearl galima tonuoti ir su ZERO MiX, išgaunant 180 atspalvių pagal ZERO Color System-Fächer 720-D spalvų paletę, Renkantis atspalvius nuo F iki H. MagicTouch Gold tai jau standartinė netonuojama spalva |
| **Blizgumas** | Matinis į pusiau blizgų |
| **Rišiklio pagrindas** | 100 % grynas akrilatas su specialiais priedais |
| **Spec. Svoris** | Apie. 1,8 ± 0,2 g/cm³ |
| **Savybės** | Neskleidžia specifinio kvapo, itin atsparus trinčiai (rinkoje neturintis lygių produktas) , sudėtyje neturintis aplinkai ir žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų (plastifikatorių ir t.t), džiūdamas išskiria natūralius vandens garus .Galima naudoti drėgnuose patalpose. |
| **Džiūvimas** | Vidutiniškai apie 30 minučių, priklauso nuo pagrindo įgeriamumo ir užtepto sluoksnio storio. Intensyviai naudoti galima praėjus 4 - 6 valandoms, bandyta esant. + 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniai drėgmei. |
| **Plovimas** | Vanduo |
| **Dengimas** | Dekoravimo glaistyklė, galima naudoti Venecijietiškos formos glaistyklę. |
| **Darbo temperatūra** | Minimum. + 8 °C lauko bei pagrindo temperatūra. |
| **Išeiga** | Apie. 300 - 360 g/m². Tikslus rezultatas priklauso nuopagrindo. |
| **Sandėliavimas** | Laikyti vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje. |
| **Įrankių valymas** | Iškart po naudojimo vandeniu ir muilu. |
| **Pakuotės** | 1,5 kg, 4 kg, 8 kg |
| **Systemos sudėtis** | Atkreipti dėmesį į : VOC, dalį produkte C, DIN 18363 |



Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

# Technisches Merkblatt

# MagicTouch

Farben für Profis

**Stand: 24.08.2020**

**Pagrindo paruošimas**

Pagrindas turi būti švarus ir sausa, be jokių atsiskiriančių medžiagų. Seni besilupantys dažai ar kitos medžiagos prieš dengiant turi būti visiškai pašalintos.

**EU-Ribinė vertė VOC-turinyje**

Kategorija: lWb-200 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 200 g/l VOC

**Charakteristikos DIN 68861**

- Teil 1 Verhalten bei chemischer : 1C
- Teil 2 Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2E
- Teil 4 Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4E

Nur in Verbindung mit einem einmaligen Überzug mit ZERO ArtDesign Finish werden die Kenndaten nach DIN 68861 erreicht.

**Pastabos**

Laikykitės saugumo reikalavimų! Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją

EG spacialiojo tyrimo pažymėjimas (Modul B) atitikties deklaracija (DoC) . JAV pakrantės sargyba-Nr. beachten.

Atstovas baltijos šalyse:
UAB ,, VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334



Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de