

# CONTINUO BASE

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГОТОВАЯ СМЕСЬ В ВИДЕ ПОРОШКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

код 1130019

## APRAŠYMAS

CONTINUO BASE – tai cemento pagrindu pagaminta danga, sudėtyje neturinti riebiųjų medžiagų, medžiaga susideda iš kvarco, rišiklių ir specialių priedų, užtikrinančių aukštą sukibimo su pagrindu laipsnį ir itin geras atsparumo savybes.

„CONTINUO BASE“ yra viena iš CONTINUO sistemos sudedamųjų dalių.

## TAIKYMO PAGRINDAI

CONTINUO BASE – tai vidaus naudojimui skirtas produktas, kuris gali būti taikomas tiek ant vertikalių, tiek ant horizontalių paviršių. Galima dengti ant tinko, betono, monolito ir apskritai ant visų cementinių pagrindų. Produktą tai pat galima pritaikyti neabsorbuojančiai keramikai ir natūraliam akmeniui, jei jie buvo iš anksto apdoroti naudojant PRO-LINK ar kitą tinkamą priemonę (klausti tiekėjo). Kai kuriais atvejais „CONTINUO BASE“ galima maišyti su „CONTINUO EPOXY COMBO“, šiuo atveju žiūrėkite montavimo instrukcijas ir atitinkamą techninių duomenų lapą.

## TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio tipas: cementinis su modifikuotu polimeru
- Išvaizda: balti milteliai
- Skiedimas: 23%, 5-6 l vandens vienam maišui
- Maks. Užpildo dydis: 0,75 mm
- Spec. Mišinio svoris, apytiksliai. 1,6 kg/l
- Apdorojimo laikas: apytiksliai. 60 minučių prie 25° C, ir esant 60% santykiniai oro drėgmei.
- Džiūvimo laikas labai priklauso nuo drėgmės ir temperatūros, tai pat nuo pagrindo, bet kokiu atveju produktas džiūsta ilgiau kaip 24 valandas.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be birių ar besilupančių dalelių.

Cemento pagrindo dangos kuriuos yra birios (sandariai nepriglundę) ar pernelyg absorbuojančios prieš naudojant produktą turi būti apdorotos ATOMO 8840001 ar kitu tinkamu produktu (klausti tiekėjo).

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Aplinkos ir paviršiaus sąlygos : Oro temperatūra: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Paviršiaus temperatūra: Min. +5 °C / Maks. +35 °C.

- Supilkite į indą 5-6 litrus vandens ir nuolat mašydami supilkite 25kg CONTINUO BASE maišą ir maišykite naudodami elektrinį maišytuvą tol kol masė taps vienalytė be gabalėlių ar kitų sušokimų.
- Įrankiai: mentelė, nerūdijančio plieno dantyta mentelė.
- Šluoksnių skaičius: 2
- Pirmame CONTINUO BASE sluoksnyje sumontuokite-

šarminio stiklo audinio tinklėlį 70-90 g/m<sup>2</sup>, sujungiant kraštus vieną šalia kito, tačiau jų neperdengiant.

- Nenaudokite ant užšalusių ar ką tik atšildytų paviršių.
- Naudojant labai dideliems paviršiams neužtepkite visų pagrindo išsiplėtimo siūlių.
- Permaišant nepilkite papildomo vandens taip norėdami prailginti darbo laiką.
- Visus įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo.
- Vidutinė išėiga: 1,5-2,2 kg/m<sup>2</sup>. 2 sluoksniams. Pateikta apytikslė išėiga.

## TONAVIMAS

-----

## SANDĖLIAVIMAS

Maksimali laikymo temperatūra: +30 °C

Minimali laikymo temperatūra: +5 °C

Laikyti sausoje, apsaugotoje nuo drėgmės vietoje .

Vadovaujantis laikymo nurodymais, sandėliuoti galima iki : 1 metų.

## DARBO SAUGOS NURODYMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos 2004/42/EC direktyvos nurodymų.

Gali sukelti rimtą akių pažeidimą. Dirgina odą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Medžiaga turi būti gabenama, laikoma ir naudojama laikantis higienos ir saugos standartų; po naudojimo nemeskite medžiagos pakuotės ar likučių į aplinką ar buitinių atliekų konteinerį. Produktas ir jo pakuotė turi būti utelizuojami kaip statybinė atlieka pagal galiojančius nacionalinius įstatymus.

## TRUMPAS APRAŠYMAS

Cementinis glaistas iš kvarco, rišiklių ir specialių CONTINUO sistemos priedų.

Vidutinė išėiga 1,5-2,2 kg/m<sup>2</sup>. Dviem sluoksniais.

*Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.*

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

# CONTINUO BASE

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ГОТОВАЯ СМЕСЬ В ВИДЕ ПОРОШКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

код 1130019

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - [www.san-marco.com](http://www.san-marco.com) - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it) - [export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)