

MICROVETRO^{Bi} lucido/30 gloss/opaco

2K poliuretano lakavimo priemonė PLASMA 3D ir Microloggia ciklui

Produkto aprašymas

Produkto tipas: Dviejų komponentų produktas, pagrįstas poliuretano dispersija, susieta su ahidrofiliniu alifatiniu poliizocianatu. Produkto paviršius susidaręs po sukietėjimo ir sukibimo su pagrindu pasižymi itin geromis tvirtumo, atsprumo mechaniniam dilimui, vandeniui ir kitiems skysčiams savybėmis.

Naudokite:

MICROVETRO^{Bi} naudojamas kaip apsauginis lako sluoksnis PLASMA 3D ir Microloggia apdailos ciklo pabaigai, bet puikiai tinka ir kitiems paviršiams. Laboratoriniais bandymais įrodytas produkto universalumas.

Naudojimo instrukcija

Pagrindo paruošimas:



Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be jokių purvo pėdsakų, prieš lakuojant rekomenduojama nuvalyti pagrindą tinkamu valikliu (klausti tiekėjo)

Naudojant kaip MICROVETRO^{Bi} ir PLASMA3D ar kitų apdailinių paviršių apdailos ciklo pabaigą isitikinkite, kad pagrindas yra visiškai sausas (turi būti praėję mažiausiai 3 dienos nuo paviršiaus sukūrimo.) tam, kad sumažėtų oro burbuliukų susidarymo tikimybė.

Darbo instrukcija

Taikymo metodai:

Maišymo santykis



MICROVETRO^{Bi} lakas : Sumaišykite visą A su b komponento pakuote B 24% ir praskieskite 10% vandens.

MICROVETRO^{Bi} 30 gloss : Sumaišykite visą A komponento pakuotę su B komponento 20 % ir praskieskite 15-20 % vandens.

MICROVETRO^{Bi} opaco Sumaišykite visą A komponento pakuotę su B komponento 20 % ir praskieskite 15-20 % vandens.

Po sumaišymo palukite 2 - 3 minutes prieš tepdami.

Dengimo metodai:


Applicare **MICROVETRO^{Bi}** tolygiai tepkite veiliu, nespauskite. Venkite pakartotinio jau užteptų vietų dengimo. Lako plėvelė yra pieno baltumo, tačiau išdžiūvusi ji tampa visiškai skaidri ir blizgi.

Darbo temperatūra:	+10 ÷ +30	°C
Santykinė drėgmė:	< 50%	
Darbo laikas:	60	Minučių esant + 20°C
Galima liesti:	4 ÷ 6	h
Galima perlakuoti:	24	h
Visiškai sukietėja:	7	dienos
Įrankių valymas:	Su muilu ir vandeniu, skiedikliu	

Techninės charakteristikos

Spec. Svoris. A:	1,1	Kg/l
Spec. Svoris. B:	1,04	Kg/l
Kietosios dalelės:	47%	
Vidutinė išėiga:	10	mq/l vienam m2
Spalva:	Skaidrus	
Aspetto:	Lucido / 30 gloss/ opaco	
Microprimer Bi	Parte A	1 - 2,5
LUCIDO	Parte B	0,240 – 0,600
Microprimer Bi	Parte A	1 - 2,5
30 GLOSS	Parte B	0,200 – 0,500
Microprimer Bi	Parte A	1 - 2,5
OPACO	Parte B	0,200 – 0,500

Sandėliavimas



Laikykite produktą sandariai uždarytą, sausoje, vėsioje, bet neužšalancioje patalpoje.

Minimali laikymo temperatūra: +5°C

Maksimali laikymo temperatūra: +30°C

Saugos priemonės

Visą informaciją apie gaminio tvarkymą ir teisingą jo utelizavimą rasite saugos duomenų lape arba klauskite tiekėjo .

Įspėjimai

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.