



ARDEX A 950

Elastinis glaistas, pilkas

Su ARDURAPID efektu

Sudėtyje yra cemento

Sienų ir lubų lyginimui ir glaistymui
prieš plytelių ar kitokios dangos įrengimą

Grindų lyginimui
prieš plytelių ar plokščių klojimą

Greitai kietėja ir džiūsta

Be vidinių įtempimų - net ir storuose sluoksniuose

Didelė užpildymo geba

Dėl lengvo užpildo net ir labai storas sluoksnis užtepamas per vieną
darbo etapą, grūdėtumas iki 1 mm

Lengva naudoti ir apdirbti



Reg. No. 37344

Gamintojas
su sertifikuota kokybės kontrolės sistema
pagal DIN EN ISO 9001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX A 950

Elastinis glaistas, pilkas



Su ARDURAPID efektu – greitas hidraulinis kietėjimas ir pilnas kristalinis vandens surišimas.

PASKIRTIS:

Sienų ir lubų paviršių lyginimui, koregavimui ir glaistymui, didelių įdubimų, ertmių ir ištrupėjimų užpildymui prieš plytelių klijavimą ar kitą dangą.

Grindų lyginimui prieš klojant plyteles ar plokštes.

Skirtas naudoti patalpų viduje.

APIBŪDINIMAS:

Pilkos spalvos milteliai iš specialių cementų ir sintetinių medžiagų bei rinktinių lengvų užpildų. Milteliai maišomi su vandeniu tol, kol gaunamas plastiškas skiedinys, kuris gali būti glaistomas tiek storu tiek plonu sluoksniu ir sukietėja maždaug po 60 minučių. Skiedinys neturi vidinės įtampos (nesitraukia ir netrūkinėja) ir po išdžiūvimo yra atviras difuzijai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sienos ir lubos:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, kibus, nuo jo nuvalytos dulės ir kitos laisvosios dalelės. Tapetai, silpnai prilipę paviršiai ir laisvi tinko likučiai turi būti pašalinti.

Lakuoti ir tankūs paviršiai, bei sena plytelių danga gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntu arba ARDEX P 51, atskiestu vandeniu (1:0,5).

Gipsiniai pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiestu vandeniu (1:3).

Grindys:

Pagrindas (kalcio sulfato sluoksniai, cemento sluoksniai, betonas, plytelės ir plokštės, terrazzo danga, medinės grindys ir pan.) turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. Betono, cemento, kalcio sulfato sluoksniai bei sausieji surenkami grindų elementai yra gruntuojami su ARDEX P 51.

Plytelių, plokščių, terrazzo danga yra gruntuojama su ARDEX P 4 ar ARDEX P 82, arba ARDEX P 51, atskiestu vandeniu (1:0,5). Medinės plokštės gruntuojamos su ARDEX P 82.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą įpilti švaraus vandens ir stipriai maišant pilti tiek miltelių, kol gausis elastingas, klampus skiedinys be gumulų.

25 kg ARDEX A 950 miltelių sumaišyti reikia apie 7,75 l – 8,75 l vandens.

Reikia užmaišyti tokį kiekį skiedinio, kurį galima būtų sunaudoti per 30-40 minučių. Užmaišius, palaukti 1-3 min, po to dar kartą permaišyti. Prie +20°C, skiedinys yra tinkamas naudojimui apie 30 - 40 minučių. Jį iš karto galima tepti norimo storio sluoksniu. Dėl džiūvimo ir hidratacijos skiedinio sluoksnis per 60 minučių sukietėja tiek, kad galima atlikti papildomo lyginimo darbus su ARDEX A 950 arba apdirbti sudrėkinant bei nubraukiant plieniniu glaistytuvu ir pan.

Esant aukštomis temperatūroms sukietėjimo trukmė trumpėja, o esant žemoms –ilgėja. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

Su ARDEX A 950 galima dirbti prie aukštesnės negu +5°C temperatūros.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Keraminių plytelių klojimo darbai atliekami tik pakankamai sukietėjus glaisto sluoksniui, esant normaliai temperatūrai, maždaug po 2-3 valandų. Natūralus akmuo klojamas maždaug po paros.

Dažymas, tapetų klijavimas, tinkavimas sintetinė derva ir pan., atliekamas tik po išdžiūvimo. Remonto metu glaistant atskiras vietas ar plotus būtina atsižvelgti į pagrindo įgeriamumą ir šarmingumą. Neutraliam ir baltos spalvos paviršiui gauti, išdžiūvę ARDEX A 950 glaisto sluoksniai, po gruntavimo su ARDEX P 51, atskiesta vandeniu (1:3), gali būti glaistomi ARDEX A 828 arba ARDEX A 826.

Būtina atsižvelgti į dažų bei klijų naudojimo nuorodas.

Naudojimas ant grindų/sluoksnio storis

Kalcio sulfato sluoksnis	Iki 15 mm
Plytelės/terrazzo	Iki 30 mm
Betonas	Iki 30 mm
Cemento sluoksniai	Iki 30 mm
Medžio plokštės	Iki 15 mm
Surenkamų grindų elementai	Iki 15 mm

ARDEX A 950 nenaudojamas išorėje ar pastovios drėgmės vietose.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją. Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus. GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13

56171

EN 13813:2002

ARDEX A 950

Patching Compound

EN 13813:CT-C16-F3

Compressive strength:	≥ 16 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 3 N/mm ²
Abrasion resistance according to Böhme:	NPD
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	NPD
Reaction to fire:	E

ARDEX A 950

Elastinis glaistas, pilkas



Su ARDURAPID efektu – greitas hidraulinis kietėjimas ir pilnas kristalinis vandens surišimas.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

sienuoms: apie 7,75 l vandens : 25 kg miltelių
atitinkamai
apie 1 tūrio dalis vandens : 3 tūrio dalies miltelių

grindims: apie 8,75 l vandens : 25 kg miltelių
atitinkamai
1TD vandens : 2,5 TD miltelių

Birios masės svoris: apie 1,1 kg/l

Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l

Medžiagos išeiga: apie 1,1 kg miltelių į m² /mm

Darbo laikas laikas (+20°C): apie 30-40 min

Plytelių klijavimas (+20°C): po maždaug 2-3 val.

Nat. akmens klijavimas (+20°C): po maždaug 24 val.

Dažymas/klijavimas (+20°C): po maždaug 24 val.

Atsparumas gniuždymui:

po 1 paros apie 6 N/mm²
po 7 parų apie 11 N/mm²
po 28 parų apie 14 N/mm²

Atsparumas lenkimui:

po 1 paros apie 2 N/mm²
po 7 parų apie 3 N/mm²
po 28 parų apie 4 N/mm²

PH-vertė: apie 12, sauso – apie 10

Pakuotė: maišai po 25 kg

Laikymas:

apie 12 mėnesių sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.