# ANTIRUSTPRIMER

Gjøco Antirustprimer tai alkido pargrindu pagamintas cinko fosfato gruntas, naudojamas plieno konstrukcijų, kurioms keliami aukščiausi antikorozinių savybių reikalavimai, gruntavimui.

## FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

| | |
|---|---|
| Tipas: | Alkido pagr. Cinko fosfato gruntas |
| Bazė: | Juoda ir pilka |
| Blizgumas: | Matinis |
| Degumas: | 39 °C |
| Santyk. svoris (kg/l): | Ca. 1,3 |
| Kietosios dal. (volum %): | Ca. 51 |

## INSTRUKCIJA

| | |
|---|---|
| Dengimas: | Teptukas, volelis arba aukšto slėgio purkštuvas. |
| Skiedimas / plovimas: | Vait spiritas |
| Šlapios plėvelės storis: | 90 mikromilimetrų |
| Sausos plėvelės storis: | 40 mikromilimetrų |
| Purškimas pulverizatoriumi: | |
| Purkštuvas: | 0.021", 0,53 mm |
| Purškimo kampas: | 65-80° |
| Slėgis: | 150 kg/cm$^2$ |
| Vidutinė išeiga: | 9 m$^2$/su litru |
| Santykinė dr. T (23 °C, 50% R.H.): | |
| Džiūvimas: | 2 valandos |
| Galima dažyti, minimum: | 4 valandos. Visiškas sukietėjimas pasiekiamas po 4 savaičių kietėjimo. |

## DARBO INSTRUKCIJA

### Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, be riebalų, aliejų, rūdžių,senų dažų ir nešvarumų. Surūdiję paviršiai nušveičiami švitriniu taip pašalinant rūdis arba nuvalomi rudžių surišėju ir švariai nuplaunami.

### Dengimas

Prieš naudojant gruntą gerai išmaišykite. Skiesti paprastai nerekomenduojama, tačiau prireikus skiesti vait spiritu.Gruntuokite tik švarius ir sausus paviršius kai plieno,grunto ir aplinkos temperatūra yra aukštesnė ne 0 C. Gruntuojant ir dažant minimali plieno temperatūra turi būti +3 laipsniai  C.

# ANTIRUSTPRIMER

**Sandėliavimas**
Laikykite produktą sandariai uždarytą. Produktas turi būti laikomas ir gabenamas vertikalioje padėtyje. Neleisti užšalti.

**Utilizavimas**
Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar , bet kur gamtoje.Produktas ar jo tara turi būti utelizuojama kaip statybinė atlieka.

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS