

Gjøco Båtlakk ypač skvarbus aukščiausios kokybės lakas skirtas naudoti tiek vidaus patalpose tiek lauke. Lakas suteikia kietą ir tvirtą paviršių kurį lengva valyti, sudėtyje yra priedų apsaugančių nuo UV spindulių.

## FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tipas:                    | Uretano alkido |
| Bazė:                     | Skaidri        |
| Blizgumas:                | Blizgus        |
| Degumas:                  | 43 °C          |
| Santykinis svoris (kg/l): | 0,88           |
| Kietosios dal. (volum %): | Ca. 51         |

## INSTRUKCIJA

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dengimas:                        | Teptukas, volelis, purkštuvas.                                                                                                |
| Skiedimas / plovimas:            | Vait spiritas                                                                                                                 |
| Šlapios plėvelės storis:         | 100 mikronų                                                                                                                   |
| Sausos plėvelės storis:          | 40 mikronų                                                                                                                    |
| Purškimas pulverizatoriumi:      |                                                                                                                               |
| Purkštukas:                      | 0.021", 0,53 mm                                                                                                               |
| Purškimo kampas:                 | 65-80°                                                                                                                        |
| Slėgis:                          | 150 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                        |
| Vidutinė išeiga:                 | 12-15 m <sup>2</sup> /su litru, priklauso nuo pagrindo                                                                        |
| Santykinė T.D (23 °C, 50% R.H.): |                                                                                                                               |
| Galima liesti:                   | 5 valandos                                                                                                                    |
| Galima perlakuoti:               | 12 valandų. Pilnas tvirtumas atsiranda po 4 savaičių brendimo.<br>Tvirtėjimas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės. |

## DARBO INSTRUKCIJA

### Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Rekomenduojama prieš lakuojant medieną nuvalyti tam skirtu valikliu (klausti tiekėjo)

### Lakavimo instrukcija

Laką tepkite išilgine medienos kryptimi. Lakuokite 2-3 sluoksniais.

## Sandėliavimas

Laikykite produktą sandariai uždarytą vertikalioje padėtyje, patalpoje kurioje temperatūra nekrenta žemiau +5 .

## Utelizavimas

Produktą draudžiama pilti į kanalizaciją ar betkur į aplinką. Produktas ir jo tara utelizuojama kaip



statybinė atlieka pagal galiojantį reglamentą

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS