

Gjøco Akryl Fasademaling tai matiniai, oro sąlygoms atsparūs akriliniai dažai, skirti naudoti mineralinių paviršių dažymui lauke. Produkto sudėtyje yra fungicido kuris apsaugo nuo pelėsio ir grybelių tai pat ženkliai padidina atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.

Produktas naudojamas ant neapdoroto arba ankščiau dažyto betono, mūro, asbesto cemento, dekoratyvinio tinko ir t.t Laikykitės tiekėjo rekomendacijų

## FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

Tipas:	Akriliniai dažai su fungicidais
Bazė:	Hvit, A, B ir C bazės
Blizgumas:	Matiniai
Klampumas (P):	65-80
Santykinis svoris (kg/l):	1,3
Kietosios dal. (volum %):	Ca. 42

## INSTRUKCIJA

Dengimas:	Teptukas, volelis, pulverizatorius.
Skiedimas /plovimas:	Vanduo
Šlapios plėv.storis:	120 mikromilimetrų
Sausos plėv.storis:	40 mikromilimetrų.
Vidutinė išėiga:	4-8 m <sup>2</sup> /su litru. Priklauso nuo dengiamo paviršiaus.
Purškimas pulverizatoriumi:	
Purškstukas:	0,021"
Purškimo kampas:	65°-80°
Slėgis:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Santykinė Dr.T (23 °C, 50 % R.H.):	
Galima liesti:	1-2 valandos
Galima perdažyti:	Minimum po dviejų valandų
Žemiausia darb. temp. °C:	+ 5 °C. Dėl žemos temperatūros pailgėja džiūvimo laikas.

## DARBO INSTRUKCIJA

### Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Tam, kad pašalintumėte riebalus ir kitus nešvarumus paviršių nuvalykite Gjoco Husvask arba Gjoco Kraftvat. Laikykitės nurodymų ant pakuotės ir tiekėjorekomendacijų.Seni birūs dažai, tinkas, dulkės turi būti pašalinti šepečiu ar nugrandyti prieš dažant. Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas sukibimas pagrindas turi būti stabilus ir tvirtas. Visi statybos defektai turi būti pašalinti prieš pradėdant dažymo darbus. Paviršiai užkrėsti grybeliais prieš dažant turi būti apdorojami antigrybelinėmis priemonėmis(klausti tiekėjo).

---

## Sandėliavimas

Laikykite produktą sandariai uždarytą. Produktas turi būti laikomas ir gabenamas vertikaloje padėtyje. Neleisti užšalti.

## Utilizavimas

Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar , bet kur gamtoje. Produktas ar jo tara turi būti utelizuojama kaip statybinė atlieka.



---

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilikame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS

---