GJØCO GULV 40 OLJEBASERT

Gjøco Gulv 40 Oljebasert tai pusiau blizgūs ureatano alkido pagrindu pagaminti grindų dažai.
Tinka naudoti patalpose ant medienos bei ant naujų ar senų betoninių grindų.

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

Tipas:	Ureatano alkidiniai dažai
Bazės:	A, B ir C.
Blizgumas:	Pusiau blizgūs
Degumas °C:	Ca. 42
Santykinis svoris(kg/l):	Ca. 1,1
Kietosios dal. (volum %):	Ca. 55

INSTRUKCIJA

Dengimas:	Teptukas, volelis, pulverizatorius
Skiedimas / plovimas:	Vaitspiritas
Purškimas purkštuvu:	
Purkštukas:	0.021", 0,53 mm
Purškimo kampas:	65-80°
Sklėgis:	150 kg/cm^2
Išeiga:	8-10 m^2/su litru
Santyk.T.D (23 °C, 50% R.H.):	
Galima liesti:	4 valandos
Perdažymo intervalas:	12 valandų. Visiškas paviršiaus subrendimas pasiekiamas po 4 savaičių, Džiūvimą tiesiogiai įtakoja patalpos drėgmė bei temperatūra.
Minimali patalpos temp. °C:	+ 10. Geriausi rezultatai pasiekiami esant kambario temperatūrai.

DARBO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Ankščiau dažytas grindis nuplaukite su Gjoco Husvask valikliu arba kita tinkama valymo priemone(klausti tiekėjo).Paviršių nusiurbkite dulkių siurbliu galite nuvalyti audiniu nepaliekančiu pūkelių ir kitų dalelių, geriausia mikropluošto. Siekiant gero sukibimo su paviršiumi svarbu pašalinti visas dulkes. Senos betoninės grindys prieš dengimą turi būti nušlifutos ir nuvalytos. Siekiant didesnio atsparumo mechaniniams veiksniams prieš dažant betonines grindis galima prisotinti Gjoco Gulvolje alyva.

Dengimas

Prieš dengdami gerai išmaišykite. Pirmą sluoksnį dengti skiestu produktu (20 procentų vait spirito) Ant paruošto paviršiaus denkite 2-3 sluoksniais.

GJØCO GULV 40 OLJEBASERT

Sandėliavimas

Laikykite produktą sandariai uždarytą vertikalioje padėtyje, patalpoje kurioje temperatūra nekrenta žemiau +5 .

Utelizavimas

Produktą draudžiama pilti į kanalizaciją ar betkur į aplinką. Produktas ir jo tara utelizuojama kaip statybinė atlieka pagal galiojantį reglamentą.

SAUGA

Žiūrėkite ant pakuotės.
ES ribinė šio produktovertė (kat. A/i): 500 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra: <500 g/l VOC.

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS