

Gjoco Klarlakk tai greitai džiūstantis, patvarus, vandeniu skiedžiamas poliuretano lakas su šviesos filtru. Produktas skirtas vidaus patalpoms, naudojami parketo, medinių grindų, laiptų, tūrėklų lakavimui.

FIZINIAI DUOMENYS

Tipas:	Modifikuotas poliuretano lakas
Spalva:	Skaidrus
Blizgumas:	Ultramatt 4-6, šilko matinis 15-20, pusiau blizgus 40-50, blizgus 80-90
Santykinis svoris (kg/l):	1,05
Kietosios dal. (volum %):	35

INSTRUKCIJA

Lakavimo įrankiai:	Teptukas, volelis
Skiedimas / plovimas:	Vanduo. Paprastai lakas neturėtų būti skiedžiamas
Šlapios plėvelės, storis:	100-150 mikronų
Sausos plėvelės, storis:	43-65 mikronai
Vidutinė išeiga:	10-15 m ² /su litru, priklauso nuo lakuojamo pagrindo
Džiūvimas (23 °C, 50% R.H.):	
Galima liesti:	1 valanda
Perlakuoti, minimum:	Apie. 4 valandos. Pilnai subręsta po 28 parų kietėjimo. Džiūvimo laikas tiesiogiai priklauso nuo patalpos drėgmės, temperatūros ir užtepto lako sluoksnio.
Minimali darbo temp. °C:	+ 5. Geriausias rezultatas pasiekiamas esant kambario temperatūrai.

DARBO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Prieš lakuojant nuolaukite paviršių naudodami Gjoco Husvask ar kitą tinkamą valiklį (klauskite tiekėjo), taip pašalinant riebalus, muilo likučius ir kitus nešvarumus. Ankščiau lakuotus ar pramoniniu būdu lakuotus paviršius prieš lakuojant pašlauškite 150-180 grubumo švitrinio popieriumi. Po šlifavimo pašalinkite visas dulkes.

Lakavimas

Prieš lakuodami gerai išmaišykite. Lakuokite greitai ir tolygiai tepdami išilgine medienos kryptimi. Nauja, ankščiau neapdorota mediena dengiama mažiausiai 3 sluoksniais. Ant ankščiau lakuotų paviršių rekomenduojama dengti mažiausiai 2 sluoksnius.

Sandėliavimas

Laikykite produktą sandariai uždarytą, vertikaliajoje padėtyje, vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje.

Utelizavimas

Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar gamtoje. Produktas turi būti utelizuojamas taip kaip tai numato tuometu galiojantys nacionaliniai įstatymai ar taisyklės.



SAUGA

Laikykitės saugumo reikalavimų. Skaitykite saugos duomenų lapus. Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją..
EU ribinė vertė turinyje (kat. A/e): 130 g/l (2010). Šiame produkte yra: <130 g/l LOJ.

Atstovas baltijos šalyse:

UAB „VOLONTA“

Verkių g.32, Vilnius, Lietuva

info@volonta.lt

www.volonta.lt

+37062071334

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjoco AS