

Tiefengrund Ti 77

Pavadinimas	Tiefengrund Ti 77
Produkto tipas	Nepigmentuojamas tirpikliopagrindu pagamintas itin skvarbus gruntas
Taikymo sritis	Išorėje ir viduje
Spalva	Bespalvis
Rišklio pagrindas	Speciali mažos molekulinės masės polimerinė danga, ištirpinta organiniuose tirpikliuose.
Spec. Svoris	Apie. 0,9 +/- 0,1
Savybės	Itin stipriai sukabintas, giliai besiskverbiantis gruntas skirtas kritinių paviršių surišimui itin stipriai ir patikimai sukimba su kitų dangų sluoksniais. Atsparus šarmams, difuzinis.
Džiūvimas	Apie 5 valandas. Galima dažyti praėjus 12 valandų. Priklausomai nuo pagrindo temperatūros.
Dengimo tipas	Dažymas, purškimas (akytajam betonui)
Darbo temperatūra	Minimum. + 5 °C oro ir paviršiaus
Išeiga	150 - 300 ml/m ² priklauso nuo temperatūros
Sandėliavimas	Laikyti vėsioje patalpoje, atokiai nuo liepsnos šaltinių.
Įrankių valymas	Iškart panaudojimo naudojant vait spiritą.
Pakuotės	1 l, 2,5 l, 10 l
Sudėties struktūra	Atkreipti dėmesį į : VOC, dalis produkte C, DIN 18363
Pagrindo parošimas	Pagrindas turi būti švarus ir sausas. Tinkami paviršiai: visi absorbuojantys mineraliniai paviršiai, absorbuojantys dispersiniai dažai.
Dengimas	Naudokite reikiamą produkto kiekį(nepalikite pertekliaus) taip neleidžiant susidaryti pagrindo plėveliai. Uždarose patalpose užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Venkite didelio karščio ir atviros ugnies.
EU-Ribinė vertė VOC- Turinyje	Kategorija: hLb-750 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 750 g/l VOC
Pastabos	Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją.

Atstovas baltijos šalyse:
UAB „VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.