



ARDEX S 8 FLOW

Savaime išsilyginantis sandarinimo mišinys

Grindų sandarinimui po plytelėmis ir plokštėmis
Patalpų vidui ir išorei, baseinams

Miltelių pavidalo, vieno komponento
ir neutralaus kvapo, maišoma su vandeniu

Optimalios takumo savybės, glotnus paviršius

Ilgas darbo su mišiniu laikas

Galima tepti, glaistyti ir dirbti stovint


Savaiminio išsilyginimo savybės įgalina įrengti sandarinantį sluoksnį greitai ir efektyviai

Elastingas, užveria trūkius

Praleidžia vandens garus

Tinka naudoti ant nuolydžių

Atlaiko 5 barų vandens slėgį



Suteiktas oficialus patikros sertifikatas, leidžiantis įrengti hidroizoliaciją didelės apkrovos veikiuose vietose (apkrovos klasės A ir B), sąryšyje su pagrindu, po plytelių ir plokščių danga.

Atitinka Centrinės Vokietijos Statybų Asociacijos (ZDB) reikalavimus: "Hidroizoliacinės dangos įrengimas sąryšyje su plytelių ir plokščių danga viduje ir išorėje".

Sertifikuota pagal darniąją Europos techninę specifikaciją EN 14891:2012, pagrindų hidroizoliacija po plytelėmis bei plokštėmis patalpų viduje ir lauke, baseinuose.

ARDEX S 8 PLUS

Savaime išsilyginantis sandarinimo mišinys

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei. Grindims.

Grindų paviršių hidroizoliacijai po plytelių ir plokščių danga. Terasoms, balkonams, plaukimo baseinams, individualaus ir komercinio naudojimo vonioms ir dušams bei kitoms drėgmės veikiamoms zonoms.

Suteiktas oficialus patikros sertifikatas, leidžiantis įrengti hidroizoliaciją didelės drėgmės veikiamose vietose (apkrovos klasės A ir B), sąryšyje su pagrindu, po plytelių ir plokščių danga (pvz. viešieji dušai, baseinai).

Atitinka Centrinės Vokietijos Statybų Asociacijos (ZDB) reikalavimus: "Hidroizoliacinės dangos įrengimas sąryšyje su plytelių ir plokščių danga viduje ir išorėje".

Sertifikuota pagal darniąją Europos bendrijos techninę specifikaciją EN 14891:2012, pagrindų hidroizoliacija po plytelėmis ir plokštėmis patalpų viduje, lauke, baseinuose.

Paviršiaus nelygumų išlyginimui iki 5 mm bendro storio sluoksniu.

TINKANTYS PAGRINDAI:

Betonas, cemento ir kalcio sulfato grindų sluoksniai, sausieji grindų elementai, sena plytelių danga (glazūruoti ir poliruoti paviršiai paruošiami mechaniškai) ir visi kiti (su/be grindų šildymu) tinkami pagrindai.

APIBŪDINIMAS:

Milteliai su specialiais cementais, lengvai disperguojančios dervos milteliais, rinktiniais užpildais ir priedais.

Sumaišius su vandeniu sudaro elastingą, savaiminio išsilyginimo skiedinį, kuris kietėja dėl hidratacijos ir džiūvimo.

Išdžiūvęs išlieka elastingas ir nelaidus vandeniui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas, ant kurio bus tepamas hidroizoliacinis sluoksnis gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Patalpų viduje esantys gipsiniai ir įgeriantys arba nušifuoti anhidrito pagrindai, turi būti sausi ir yra gruntuojami su ARDEX P 51 atskiestu vandeniu (1 : 3).

MAIŠYMAS:

Maišymo santykis (taki konsistencija):

15 kg miltelių : 3,3 l vandens.

Maišymui rekomenduojama naudoti maišytuvą, kurio minimalūs sukiai yra 650 aps/min. Po 1-2 min dar kartą permaišyti.

NAUDOJIMAS:

Reikia paruošti tik tokį sandarinančio mišinio kiekį, kurį galima būtų sunaudoti per 30 minučių. Negalima papildomai skiesti vandeniu pradėjusio kietėti skiedinio.

Ant porėtų ir labai įgeriančių paviršių ARDEX S 8 FLOW pirmiausiai yra plonai nuglaistomas lygiu dantytos mentelės šonu užpildant poras ir smulkias ertmes siekiant išvengti nepageidaujamų pažeidimų hidroizoliaciniame sluoksnyje (pvz., oro burbulų).

Mišinys tepamas ant plonai nuglaistyto paviršiaus dantytą 4 mm mentele. Dryžiai išsilygina patys, todėl papildomas lyginimas nėra būtinas. Pirmam sluoksniui sukietėjus, tokiu pačiu būdu tepamas antras ARDEX S 8 FLOW sluoksnis.

Didesnių plotų sandarinimui ir išlyginimui iki 5 mm bendro storio sluoksniu galima naudoti didelio ploto glaistytuvą ir dygliuotą volelį.

Dirbant ant pagrindų su iki 3 % nuolydžiu, maišomo vandens kiekį galima sumažinti.

Vandeniui nepralaidžiai apsauginiai dangai reikia mažiausiai dviejų sandarinančio mišinio sluoksnių.

Prieš išdžiūvimą, sluoksnis turi būti mažiausiai 1,2 mm storio, kad gauti 1 mm sauso sluoksnio storį. Reikalingo sluoksnio užtikrinimui, darbo metu patartina pasitikrinti sluoksnio storį keliose vietose.

Sandarinimo juostos ir manžetai įklijuojami į šviežią pirmąjį ARDEX S 8 FLOW arba ARDEX S 7 PLUS sluoksnį ir vėliau uždengiami antruoju sluoksniu.

Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė temperatūra prailgina darbo su mišiniu ir jo kietėjimo laikus.

ARDEX S 8 FLOW galima naudoti prie aukštesnės negu + 5°C temperatūros.

PLYTELIŲ IR PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS:

Klijuoti plyteles ir plokštes ant ARDEX S 8 FLOW galima praėjus maždaug 4 val. po hidroizoliacijos darbų atlikimo.

Klijavimo darbams rekomenduojami sekantys produktai:

ARDEX X 77 MICROTEC elastingi klijai,
ARDEX X 78 MICROTEC elastingi grindų klijai,
ARDEX X 78 S MICROTEC, elastingi grindų klijai, greitai,
ARDEX S 28 NEW MICROTEC klijai dideliems formams,
ARDEX X 701 F elastingi klijai,
ARDEX X 32 elastingas klijavimo skiedinys,
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 elastingi klijai.

Reikia vadovautis klijų techniniuose aprašymuose pateikta informacija ir naudojimo instrukcijomis.

ARDEX S 8 PLUS

Savaime išsilyginantis sandarinimo mišinys

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Atliekant hidroiziacinius darbus zonose, kurios yra virš gyvenamųjų patalpų (pvz. stogo terasos), būtina laikytis DIN 18195 reikalavimų.

Didelės cheminės apkrovos zonose, tokiose kaip pramoninės virtuvės, pieninės, alaus daryklos ir kt., hidroiziacijos darbai atliekami naudojant ARDEX SK 100 W sandarinantį paklotą.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemonės odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis: apie 15 kg miltelių : 3,3 l vandens

Šviežio skiedinio svoris:

apie 1,6 kg/l

Išėiga 1 mm storiui (sausio sluoksnio):

apie 1,5 kg miltelių/m²

Darbo laikas (+20° C):

apie 30 min.

Galima vaikščioti (+20° C):

po maždaug 4 val.

Tinkamumas

šildomam pagrindui:

tinka

Ženklinimas pagal GHS/CLP:

GHS05

Ženklinimas pagal GHS/CLP:

nėra

GISCODE:

ZP 1

Pakuotė:

15 kg plastikinis maišas

Laikymas:

apie 6 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, atidarytą pakuotę sandariai uždaryti

	
0370	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert str. 45 D-58453 Witten Vokietija	
15	
24224	
EN 14891:2012	
ARDEX S 8 FLOW	
Cementinis, skysto tepimo, vandeniui nelaidus gaminys su padidintu atsparumu trūkiams prie labai žemos temperatūros (-20 °C), atsparus chloruotam vandeniui (su C2 plytelių klijais pagal EN 12004)	
EN 14891:CM O2P	
Pradinis sukibimo stiprumas:	≥ 0,5 N/mm ²
Sukibimas po vandens poveikio:	≥ 0,5 N/mm ²
Sukibimas po terminio sendinimo:	≥ 0,5 N/mm ²
Sukibimo stiprumas po šalčio ciklų:	≥ 0,5 N/mm ²
Sukibimas po chloruoto vandens poveikio:	≥ 0,5 N/mm ²
Sukibimas po kalkėto vandens poveikio:	≥ 0,5 N/mm ²
Vandens pralaidumas	nepralaidus
Atsparumas trūkiams normaliomis sąlygomis	≥ 0,75 mm
Atsparumas trūkiams prie labai žemos temperatūros (-20 °C):	≥ 0,75 mm

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.