

JOTUN Treolje V

Produkto aprašymas

Tipas

Speciali alyva lauko sąlygoms naudojama ant šviežios, impregnuotos arba vakuminiu būdu impregnuotos medienos.

Savybės ir privalumai

Suteikia itin gražią dengto medžio išvaizdą. Apsaugo medieną nuo skilimų ir įtrukimų kuriuos įtakoja saulės šviesa ir drėgmė. Sudėtyje yra efektyvi konservuojanti medžiaga kuri naikina ir apsaugomedieną nuo pelėsio. Alyva pasižymi puikiais skvarbumo ir vandens atstumimo savybėmis.

Naudojimas

Lauko baldams, valtims, lieptams, lauko sienoms ir t.t

Duomenys

Galimos bazės	Skaidri bazė tonuojama pagal Oljebeis C bazę.
Tipas	Alkidinė alyva sujungta su vandens molekulėmis.
Kietosios dalelės	25 ± 2 volume%
Santykinis svoris	0.98kg/l

Dengimas

Paruoštas naudoti produktas. Skardinių su skirtingais produkcijos numeriais turinys turėtų būti maišomas. Gerai išmaišykite. Produktui turi būti leista visiškai išdžiūti, prieš leidžiant apdorotą medį paveikti lauko sąlygoms. Tepimas ant mažiau sugeriančių paviršių : stipriai įtrinkite produktą į medį.. Pigmentuotas produktas suteikia geriausią apsaugą nuo UV. Pakuotėje produktas atrodo balkšvas, tačiau sausas taps bespalvis.

Dengimo įrankiai/metodai

Teptukas arba volelis. Produktas neskirtas purkšti.

Darbo įrankių valymas

Vanduo.

Dengiamumas ir plėvelės storis

	Dengiamumas 1 sluoksniu (m ² /liter)	Rekomenduojamas dengimo storis (µm)	
		Šlapias (apskaičiuotas)	Sausas (apskaičiuotas)
Rekomenduojamas:	6 - 10	100 - 167	25 - 42

Salygos dengimo metu

Venkite tepti tiesioginiuose saulės spinduliuose, drėgname ore ir žemoje temperatūroje.

Džiūvimo laikas

Aukšta drėgmė ir žema temperatūra ilgina džiūvimo laiką.

Džiūvimo laikas matuojamas nurodytomis vertėmis:

Santykinė drėgmė (RH) 50 %

Oro temperatūra	10 °C	15 °C	23 °C
Paviršiaus temperatūra	10 °C	15 °C	23 °C

Galima liesti	48 h	24 h	6 h
Galima naudoti	96 h	48 h	24 h

Naudojimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš dengiant galima pašiaušti smulkiu švitriuniu(180-200). Naujai padengti gaminiai turi pilnai išdžiūti prieš nuolatinį naudojimą.

Dengimas

Švarų paruoštą paviršių denkite dviem sluoksniais tarp dengimo leisdami produktui išdžiūti. Pertekliu nuvalykite sausu skudurėliu nepaliekiančiu pūkų ir kitų smulkių dalelių ant paviršiaus.

Sandėliavimas

Laikydami ir gabendami produktą laikykite vertikaloje padėtyje sandariai uždarytą.



Atsakomybė

Šiame dokumente pateikiama informacija, remiantis Jotun žiniomis, pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. „Jotun“ gaminiai yra laikomi pusgaminiiais, todėl jie dažnai naudojami sąlygomis, kurių Jotun negali valdyti. „Jotun“ negali garantuoti nieko, išskyrus paties produkto kokybę. „Jotun“ pasilieka teisę pakeisti nurodytus duomenis be išankstinio įspėjimo. Vartotojai visada turėtų pasitarti su „Jotun“ arba atstovais, kad gautų konkrečių nurodymų dėl bendro šio produkto tinkamumo jų poreikiams ir konkrečios taikymo praktikos.