

1 Aprašymas:

Magnetiniai dažai tai tamsiai pilki dažai skirti naudoti patalpų viduje. Kadangi „MagnetPaint“ sudėtyje yra (nerūdijančios) geležies dalelės, paviršiai dažyti naudojant „Magnetic Paint“ traukia magnetus.

„MagnetPaint“ dažytą sieną (ar jos dalį), galima perdažyti, bet kokio tipo dažai ir , bet kokio tipo spalva.

Kadangi geležies kiekis kvadratiname centimetre yra mažesnis nei, pavyzdžiui, šaldytuvo durų, rekomenduojama naudoti patobulintus, neodimio magnetus, tai pat folijos tipo magnetai visuomet veikia puikiai.

Patvirtinta Europos sąjungos vaikų žaislų gamybos norma: EN 71-3.

2 Taikymo pagrindai:

Biuras: kaip prdītatyto (prezentacijų) siena, ant kurios gali būti rodomi, pavyzdžiui, dideli brėžiniai ar dizainai, arba procesai.

Vaikų žaidimams ir lavinimui: nenaudojant smeigtukų ar kitų pavojingų priemonių, galima kabinti skirtingus daiktus naudojant magnetus. „MagnetPaint“ idealiai tinka kūrybai: suprojektuokite spalvotą (magnetinį) medį, futbolo kamuolį ar širdį.

Virtuvė: naudoti magnetukų klijavimui, pranešimų, čekių ar piešinių klijavimui matomoje vietoje..

3 Taikymo instrukcija:

Prieš naudodami gerai sumaišykite. Jeigu yra būtinybė praskieskite su 5% vandens.

Naudokite MagnetPaint kambario temperatūroje. Po 4 valandų galima dengti antrąjį sluoksnį, tada palikti 12 valandų ir dengti trečią sluoksnį.

Daugumai magnetų paprastai pakanka trijų sluoksnių. Norėdami gauti ypač stiprų efektą, padenkite ketvirtu sluoksniu ir (arba) naudokite ypač stiprius magnetus. Magnetinis stiprumas priklauso nuo galutinio dangos storio ir naudojamų magnetų stiprumo.

Prieš dengiant galutinį, viršutinį sluoksnį leiskite išdžiūti, paprastai 24 valandas. Jei kyla abejonių dėl sluoksnių skaičiaus, atlikite bandymą naudodami magnetą. PASTABA: silpni magnetai neveikia tinkamai!

Norint pasiekti geriausią rezultatą: naudokite mentelę arba lamgų valytuvą galutinio MagnetPaint sluoksnio išlyginimui. Išdžiūvus MagnetPaint galima šlifuoti (naudokite kvėpavimo takų apsaugą).

Pastaba: Planuojant šlifuoti, padenkite papildomu sluoksniu.

4 Paviršiai:

Pagrindas turi būti, sausas, švarus, neriebauotas, nedulkėtas ir lygus.

Pažeisti, blogai prilipę ir (arba) besilupantys ankstesnių dangų sluoksniai turi būti pašalinti. Prieš dengiant ant ankščiau dažytų arba kitaip apdorotų paviršių rekomenduojama pašiaušti naudojant 220 frakcijos švitrinį popierių ar kitą tinkamą abrazyvinę priemonę.

Naujai tinkuoti ir (arba) glaistyti paviršiai prieš tai turi būti apdoroti tinkamu gruntu.

Galima taikyti ant neporėtų paviršių, kaip akmuo, gipsas ir t.t.

Magnetiniai dažai taip pat sėkmingai tepami ant išlenktų paviršių, tokių kaip kolonos, su sąlyga, kad tarp magnetinių dažų ir pagrindo yra pakankamas kontaktas.

MagnetPaint – Technical Data Sheet

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulf



5 **Produkto išeiga:**

Teorinė išeiga: 6 m²/L (vienam sluoksniui); 2 m²/L (trim sluoksniais) Naudojant folijos magnetus pakanka 1-2 sluoksnių.

Ketvirtasis sluoksnis priklausomai nuo naudojamų magnetų tipo, gali sustiprinti magnetinę galią. Stipriausi magnetai vadinami neodimio magnetais. Prieš dengiant galutinį sluoksnį, pirmiausia rekomenduojame išbandyti magnetinę galią.

6 **Darbo įrankiai:**

Trumpo plauko volelis, polisterinis (parketo) volelis, teptukas. Beorio purškimo įranga (rekomenduojama tik turint purškimo patirties)

7 **Įrankių valymas:**

Vandeniui ir muilui iškart po naudojimo.

8 **Sandėliavimas:**

Laikyti sandariai uždarytą, vėsioje, bet neužšalancioje patalpoje.

9 **Sauga:**

Laikykis bendrųjų saugos ir higienos reikalavimų.

10 **Produkto savybės:**

Blizgumas:

Matinis

Spalva:

Tamsiai pilka

Tankis:

2,62 gr/ml

Sausos plėvelės st:

85 mu (vienu sluoksniu), 255 mu. (trim sluoksniais)

Teorinė išeiga:

± 6 m²/L (vienam sluoksniui), ± 2 m²/L (trim sluoksniais)

Labiausiai įtakoja pagrindo paruošimas ir dengimo būdas.

Skiedimas

Paruoštas naudoti

LOJ:

EU ribinė vertė turinyje (2004/42/EC, cat. jWB, 2010): 30 g/l.

Šiame produkte yra: 0 g/l. LOJ (lakiųjų organinių junginių).

Darbo temp:

>10°C

Galima liesti:

10 minučių

Perdažyti:

4 valandos

Naudoti:

24 valandos

Packaging:

250, 500, 1000, 2500, 5000 ml

NO / VERY LOW SOLVENTS
MEETS FOR PROFESSIONAL USE WITHIN TO ARBO SAFETY REQUIREMENTS

SAFETY DATA SHEET IS TO APPLY TO MAGPAINT EUROPE OR DOWNLOAD ON WWW.MAGPAINT.COM