



MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Uift

1 **Aprašymas:**

SketchPaint tai dviejų komponentų, vandens ir akrilo pagrindo dažai (viršutinis dangos sluoksnis). SketchPaint praktiškai kiekvieną lygų paviršių paverčia ištrinamų lentos žymeklių paviršiumi. Šiam produktui galioja: kuo lygesnis pagrindas, tuo lengviau išvaloma lenta sukuriamą..

Jei norite, kad lentos paviršius būtų ir magnetinis, iš pradžių naudokite MagPaint magnetinius dažus. SketchPaint tiekiamas baltos ir skaidrios bazės.

2 **Taikymo pagrindai:**

Taikoma klasės kambariuose, biuruose, sveikatos įstaigose, konferencijų salėse, beveik visur, kur reikalingas ištrinamas paviršius.

Žymeklių žymes lengva pašalinti minkštu skudurėliu. Įsisenėjusias žymeklių dėmes šalinkite lentų valymo priemonėmis.

3 **Dengimo instrukcija:**

Sumaišykite du komponentus pagal toliau pateiktą instrukciją.

Sujunkite kietiklio ir pagrindo skardinius taip kaip nurodyta ant pakuotės.

Tris minutes stipriai kratykite sujungtą tarą. Palaukite 5 minutes, kad išsisklaidytų burbuliukai.

Jei būtina praskieskite su daugiausiai 10% švaraus vandens.

Darbo laikas (naudojimo sumaišius): apie 1 valanda iki 2 valandų prilausomai nuo temperatūros.

Gerai veikiančiai lentai, apskritai turėtų pakakti vieno sluoksnio. Kai kuriais atvejais reikalingas antras sluoksnis, tada pirmasis sluoksnis lengvai šlifuojamas vandeniui atspariu švitriiniu popieriumi. Prieš dengiant antrąjį sluoksnį palaukite mažiausiai 12 valandų.

Per vieną valandą nuo padengimo nuklijuokite lipnią juostą.

SketchPaint negalima dengtiesant žemesniai nei +10°C temperatūrai ir aukštesniai kaip 80% santykiniai oro drėgmei.

Praėjus penkioms dienoms po galutinio dengimo, paviršius galima eksploatuoti.

4 **Paviršius:**

Pagrindas turi būti nedulkėtas, be riebalų ir kitų nešvarumų, sausas ir lygus.

Ankstesnės nestabilios (besilupančios, byrančios) dangos turi būti pašalintos.

Venkite netaisyklingų arba pernelyg įgeriančių paviršių. Galima taikyti ir ant akmens, plastiko, medžio ir kitų paviršių.

Siekiant atlikti darbą vienu sluoksniu baltos spalvos bazės produktą rekomenduojama dengiant tolygiai paruošto baltos pagrindo.

5 **Produkto išeiga:**

Teorinė išeiga: max. 6 m²/su litru baltos bazės ir max. 8 m²/su litru neutralios bazės.

SketchPaint – Technical Data Sheet



MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulf

6 Darbo įrankiai:

Trumpoplauko volelis (parketinis), kempinė, dažytojų apsauginė juosta.

7 Įrankių valymas:

Valykite vandeniu, iškart po naudojimo.

8 Sandėliavimas:

Laikykite vėsioje, sausoje, neužšalancioje, gerai vėdinamoje vietoje. Apsaugotą nuo vaikų ir gyvūnų. Atidare išnaudokite visa skardinės turinį.

9 LOJ turinyje:

EU ribinė vertė turinyje (2004/42/EC, cat. jWB, 2010): 140 g/l. Šiame produkte yra: 0 g/l. LOJ (lakuojų organinių junginių).

10 Savybės:

Blizgumas:

Blizgus ir matinis.

Spalva:

Balta ir skaidri.

Tankis:

1.23 g/cm³ Baltoje bazėje ir 1.05 g/cm³ skaidrioje bazėje, sumaišyto produkto.

Plėvelės storis:

50 μm sausos plėvelės.

Teorinė

± 6 m²/l vienam sluoksniui balta, ± 8 m²/l skaidri.

išeiga:

Tiesiogiai priklauso nuo pagrindo paruošimo ir taikymo būdo.

Maišymas:

3:1 (3 pagrindo : 1 kietiklio)

Skiedimas:

Paruoštas naudoti, esant būtinybei daugiausiai 10% vandens.

LOJ:

EU ribinė vertė (2004/42/EC, cat. jWB, 2010): 140 g/l.

For SketchPaint: 0 gr./L LOJ.

Aplinka:

Produkto ir oro temperatūra turi būti 16-26°C / 60-80°F.

Galima liesti:

Po 4 valandų @ 20°C ir 65 % santykiniai drėg.

Perdažyti:

Po 12 valandų @ 20°C ir 65 % santykiniai drėg.

Naudoti:

Po 5 dienų @ 20°C ir 65 % santykiniai drėg.

Pakuotės:

500, 1000 ml.

NO / VERY LOW SOLVENTS
MEETS FOR PROFESSIONAL USE WITHIN TO ARBO SAFETY REQUIREMENTS

SAFETY DATA SHEET IS TO APPLY TO MAGPAINT EUROPE OR DOWNLOAD ON WWW.MAGPAINT.COM