

Medienos klijai “Titebond III ULTIMATE”

Klijai “Titebond III ULTIMATE” yra pirmieji vieno komponento klijai, kurie įrodė turintys tokį aukštą atsparumą vandeniui. Atitinka vandens atsparumo reikalavimus I ANSI/HPVA (Amerikos dekoratyvinės faneros ir kietmedžio nacionalinis standartas). Klijai pasižymi ypatigai geru tvirtumu, pailgintu atviro surinkimo laiku ir galimybėmis dirbti prie žemesnių, nei įprasta, temperatūrų. “Titebond III ULTIMATE” yra netoksiški, neturintys tirpiklių ir, kol neišdžiūvę, lengvai valomi vandeniu – žymiai saugiau naudoti nei tradicinius vandeniui atsparius klijus.

Klijai “Titebond III ULTIMATE” turi stiprų pirminį lipnumą, puikiai šlifuojami, šlifuojami neminkštėja ir yra FDA (Maisto ir vaistų administracija) patvirtinti netiesioginiam kontaktui su maisto produktais (pjaustymo lentos ir pan.).

Klijai “Titebond III ULTIMATE” yra kokybės viršūnė tarp tokio tipo vieno komponento klijų. Sukibimo stipriu lenkia poliuretaninius ir daugumą kitų klijų. Jie idealiai tinka vidaus ir lauko darbams.



Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

Produkto savybės

- Atitinka vandens atsparumo reikalavimus I ANSI/HPVA (Amerikos dekoratyvinės faneros ir kietmedžio nacionalinis standartas)
- Ypač stiprūs. Sukibimo stipris lenkia poliuretaninius klijus
- Tinka kietmedžiui ir egzotiškai medienai
- Vandeniui atsparūs ir kol neišdžiūvę puikiai nusivalo vandeniu
- Vandens atsparumas artimas D4
- Geresnis atsparumas – Stiprus pradinis pritraukimas
- Vidaus ir išorės darbams
- Ilgesnis atviro surinkimo laikas
- Žemesnė naudojimo temperatūra
- Nedaro įtakos tolimesnei apdailai
- FDA (Amerikos maisto ir vaistų administracija) patvirtinti netiesioginiam kontaktui su maisto produktais (pjaustymo lentos ir pan.).
- Netoksiški



Fizinės savybės

Produkto tipas: Išplėstinis patentuotas polimeras
Spalva: Rusva
Sausos plėvelės spalva: Šviesiai ruda
Kietųjų dalelių: 52%
Klampus: 4200 cps
Stiprumas: 4000 psi / 27,57 N/mm² / 281,22 Kg/cm²
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21°C)
pH: 2.5
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 9 g/L
Pliupsnio taškas: >94°C
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro



Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +7°C
Atviras laikas: 8-10 min. (21°C./50%RH)
Darbo laikas: 20-25 min. (21°C./50%RH)

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:

Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm

Naudojimo metodai:

Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskusite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

Apribojimai:

Medienos klijai "Titebond III ULTIMATE" nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenaudokite, kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +7°C. Netinka stambių atraminių konstrukcijų klijavimui. Norint užtikrinti geriausią rezultatą klijuojant išorines duris, egzotišką ir sakingą medieną, susisieki su mūsų komandos technine pagalba – www.navako.lt. Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapus.

Dėmesio: Prieš darbą gerai išmaišykite klijus. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
1412	118ml	12vnt.
1413	237ml	12vnt.
1414	473ml	12vnt.
1415	946ml	6vnt.
1416	3,78l	2vnt.
1417	18,925l	24vnt./pal.
1418	208,18l	4vnt./pal.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207