

CONTINUO LINK

PRIESVITNÝ DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ PRIMER ROZPUSTNÝ VO VODE

Серия 116

APRAŠYMAS

CONTINUO LINK – tai skaidrus, labai skvarbus, lengvai tepamas dviejų komponentų epoksidinis gruntas. Sukurtas naudojant specialią termoaktyvią formulę, kurios sudėtiniai komponentai yra: epoksidinės dervos ir specialūs kietikliai turintys itin mažą geltimo laipsnį.

CONTINUO LINK gali būti naudojamas naujų arba atnaujinamų betoninių paviršių apsaugos stiprinimui, produktas stabdo dulkelį ir vandens bei aliejų absorbciją. Gali būti naudojama horizontaliems ir vertikaliniams paviršiams: garažų, sandėlių, dirbtuvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir k.t paviršiams.

CONTINUO LINK tinka naudoti tik interjere ir turi labai mažą lakiųjų organinių junginių kiekį.

CONTINUO LINK itin atsparus vandeniui, neutralioms ir šarminėms druskoms, tai pat silpnų rūgščių purslams. Netinka paviršiams kurie gali būti ilgai panardinti į vandenį.

CONTINUO sistema priskiriama A+ kategorijai.

TAIKYMO PAGRINDAI

Naudojama ant:

- Paviršiai su CONTINUO DECO apdaila.
- Nauji arba atnaujinami betoniniai paviršiai.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišklio pagrindas: epoksidinė derva ir specialus kietiklis
- Skiediklis: vanduo
- Maišymo santykis pagal svorį:
2 dalys. komp A + 1 dalis komp. B.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:
Компонент А=1,08±0,05 кг/л
Компонент В=1,04±0,05 кг/л
- Tūrinis tankis (A+B) UNI EN ISO 2811-1:
1,07±0,02 kg/l
- Tinkamumo laikas sumaišius (A+B): apytiksliai. 60 minučių prie 20 °C.
- Tai pat mišinio (A+B) negalima naudoti praėjus nurodytam laikui, net jei mišinys vis dar klampus.
- Taikomų kietųjų medžiagų tūris: minimum 12% - maksimum 14% atsižvelgiant į naudojamą skiedimą
- Blizgi išvaizda
- Sauso sluoksnio storis: 8-15 mikronų
- Džiūvimas (prie 25 °C ir esant 65% santykiniai drėgmei): galima liesti po 4 valandų, pilnai išdžiūsta po 8 valandų.
- Vaikščioti per paviršių galima po -

16 valandų, o po 3 paviršiumi galima vaikščioti intensyviai. CONTINUO LINK galima padengti po 24 valandų ir ne vėliau kaip per 48 valandas.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dekoravimo sistema CONTINUO: žiūrėkite instrukcijas techniniame priede.

CLS betoninės grindys:

- Įsitikinkite, kad paviršius yra sausas ir, kad po betonavimo praėję mažiausiai 28 dienos.
- Patikrinkite paviršiaus būklę, įtrūkimus ir ertmes galima apdoroti specialiais produktais (klausti tiekėjo).
- Patikrinkite visų ankstesnių dangų būklę, pašalinkite birias daleles, aliejus, dulkes ir kitus nešvarumus.
- Ant sauso ir švaraus pagrindo tepkite CONTINUO LINK, vadovaudamiesi darbo instrukcija.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Aplinkos ir paviršiaus sąlygos: Oro temperatūra: Min. +8 °C / Maks. +45 °C Santykinė oro drėgmė: <85%

Paviršiaus temperatūra: Min. +5 °C / Maks. +45 °C

Paviršiaus drėgmė: <10%

-Instrumentai: teptukas, volelis, paprastas arba beoris purkštuvas.

Produktas, gautas iš mišinio A + B, paprastai skiedžiamas vandeniu, įpilant 4 litrus vandens na 1 litrai sumaišyto produkto (A + B).

Stipriai absorbuojantiems paviršiams, rekomenduojame praskiesti įpilant 3 litrus vandens į 1 litrą paruošto produkto (A + B).

-Nepilkite daugiau vandens, taip siekdami prailginti darbo laiką.

-Sumaišykite (katalizuokite) vieną pakuotę, vienu metu (komp. A+ komp. B).

-Sluoksnių skaičius: 1 sluoksnis.

-Tam, kad išvengtumėte tamsių sričių susidarymo, gaminį tepkite kuo tolygiau, vengdami užtepti ant jau teptų ir džiūstančių vietų.

-Visi įrankiai turi būti išvalyti ir (arba) nuplauti vandeniu iškart po naudojimo.

-Vidutinė išeiga: labai priklauso nuo apdorojamo paviršiaus tipo. Vidutinė išeiga apie 15-18 m²/l vienam sluoksniui (praskiesto produkto).

TONAVIMAS

Produktas yra bespalvis ir netinkamas tonuoti.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

CONTINUO LINK

PRIESVITNÝ DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ PRIMER ROZPUSTNÝ VO VODE

Серия 116

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagaminta vadovaujantis Europos sąjungos direktyva
(2004/42/EC)

Kategorija A/j: 140 g/l (2010)

Turinyje yra ne daugiau kaip: 140 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ)

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos bei aplinkosaugos reikalavimus nurodančius įstatymus ir kitus aktus bei taisykles. Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar gamtoje. Produktas turi būti utelizuotas pagal galiojančius nacionalinius įstatymus kaip statybinė atlieka.

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilikame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it