

CONTINUO TOP ART

TRANSPARENT, TWO-COMPONENT, WATER-BASED, ALIPHATIC, ACRYLURETHANE FINISH

Series 121/126/127

APRAŠYMAS

CONTINUO TOP ART – Skaidri, dviejų komponentų apdaila, pagaminta iš uleofatinių akėilo ureatano dervų. Puikiai dengiasi tiek voleliu, tiek teptuku ar purkštuvu. Bėgant laikui negelsta, atspari vandeniui ir kitiems skysčiams, puikiai valosi.

CONTINUO TOP ART pasižymi dideliu cheminiu atsparumu šaltiems ir karštiems skysčiams tai pat daugeliui kitų medžiagų naudojamų buityje ir matavimo įstaigose.

CONTINUO TOP ART komp. A maišosi su CONTINUO TOP komp. B ir prieš naudojimą užtenka sumaišyti rankomis..

CONTINUO TOP komp. B – tai naujos kartos kietiklis, kurio pagrindas yra alifatinis poliizocianatas kurio HDI monomerų kiekis <0.1% masės.

CONTINUO TOP ART apdaila yra dviejų rūšių: pusiau matinė ir giliai matinė..

CONTINUO Sistema klasifikuojama kaip A+ klasės- Pagal Prancūzijos ministrų kabineto dekretą dėl oro kokybės.

APDAILOS PAGRINDAI

Taikoma ant:

- Paviršiai apdoroti CONTINUO DECO, po gruntavimo CONTINUO LINK arba CONTINUOUS LINK ART.

- Vertikalūs paviršiai padengti emalinėmis dangomis ar lakais.

- Mediniai interjero daiktai, nauji arba jau dažyti, pavyzdžiui: parketas, grindjuostės, plokštės, įvairūs daiktai, kur reikalingas stiprus paviršiaus atsparumas.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

CONTINUO TOP ART kompl. A

- Rišklio tipas: modifikuota alifatinė poliuretano dispersija.

- Tirpiklis: vanduo

- Spec.Svoris UNI EN ISO 2811-1 komponent A: TOP ART SATIN: $1,05 \pm 0,05$ g/ml

TOP ART MAT: $1,20 \pm 0,05$ g/ml

CONTINUO TOP komp. B

- Riškliopagrindas: alifatinis poliizocianatas, kurio monomerų kiekis yra HDI <0,1% masės.

CONTINUO TOP ART SATIN mišinio paruošimas

-Maišymo santykis pagal svorį: 10 dalių komponento A + 3 dalys komponento B.

2,5 L komponento A (1 pakuotė) + 0,75 L komponento B (1 pakuotė)

- Mišinio spec. Svoris(A+B) UNI EN ISO 2811-1:

$1,05 \pm 0,03$ kg/l

- Gautas mišinys turi būti praskiestas pagal svorį- /tūrio 0-10% vandens.

CONTINUO TOP ART MAT mišinio paruošimas

-Maišymo santykis pagal svorį: 12 dalių komponento A + 3 dalys komponento B.

2,5 L komponento A (1 pakuotė) + 0,75 L komponento B (1 pakuotė)

- Mišinio Spec. Svoris (A+B) UNI EN ISO 2811-1: $1,13$

$\pm 0,03$ kg/l

- Gautas mišinys turi būti praskiestas pagal svorį- /tūrio 0-10% vandens.

- Darbo laikas sumaišius(A+B): apytiksliai. 60 minučių prie +20 °C

Tai pat mišinio (A+B) negalima naudoti po nurodyto laiko, net jei mišinys vis dar klampus.

Siekiant pagerinti CONTINUO TOP saugojimo laiką, atidarius nuvalykite kraštus ir sandariai uždarykite uždarykite dangtį, apsaugodami jį nuo drėgmės ir pašalinių medžiagų.

- Džiovinimas (esant 25 °C ir 65% santykiniai drėgmei): galima liesti po 30 min.; kito sluoksnio užtepimas – po 3 valandų. Paviršiaus šlifavimas: po 6 valandų.

Paviršių intensyviai naudoti, per jį vaikščioti galima praėjus 12 valandų, galima šlifuoti, poliruoti, plauti po 24 valandų, bendras techninis kietumas pasiekiamas po 5 tvirtėjimo dienų.

- Atsparumas dilimui pagal Taberį: 7 dienos, šlif. apskritimas CS 17, 1000 gr, 500 apsisukimų (svorio praradimas) CONTINUO TOP ART SATIN: <25 mg CONTINUO TOP ART MAT: <35 mg

- Blizgus UNI EN ISO 2813:

CONTINUO TOP ART SATIN: 20 ± 2 , kampas 60 °

CONTINUO TOP ART MAT: 1 ± 1 , kampas 85°

Produktų blizgesys išmatuotas faktiškai naudojant vietoje, gali šiek tiek skirtis nuo matuojamų pagal UNI EN ISO 2813

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Dekoravimo Sistema CONTINUO: žiūrėkite instrukcijas techniniame priede.

Nauji arba atnaujinti mediniai paviršiai:

- Švelniai nušveiskite paviršių, kad pašalintumėte iškilusius medienos pluoštus.

- Tinkamu tirpikliu(valikliu, klausti tiekėjo) pašalinkite galimus medienos sakų likučius.

- Nelygumus užpildykite sintetiniu užpildu..

Nušlifaukite nuglaistytas vietas ir pašalinkite dulkes.

- Įsitikinkite, kad mediena yra pakankamai sausa.

- Šlifaukite paviršius, tuomet užtepkite 2 CONTINUO TOP ART sluoksnius, tarp sluoksnių rekomenduojama švelniu švitriniu lengvai nušveisti paviršių taip pašalinant išsikišusius pluošto likučius .

- Medieną kurioje gausu tanino, tam, kad sumažėtų dėmių susidarymas, pagal norimą efektą tepkite UNIMARC PRIMER ANTITANNINO izoliacinį gruntą, bespalvį arba baltą 308 seriją.

DENGIMO INSTRUKCIJA

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

CONTINUO TOP ART

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА, АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ, АЛИФАТИЧЕСКАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Серия 121/126/127

Darbo aplinkos ir paviršiaus sąlygos:

Oro temperatūra: Min. +8 °C / Maks. +45 °C

Santykinė oro drėgmė: <85%

Paviršiaus temperatūra: Min. +5 °C / Maks. +45 °C

Paviršiaus drėgmė: <10%

-Įrankiai/metodai: teptukas, vidutinio ilgio šerių volelis, įprastas arba beoris purkštuvas.

Praskiedimas: gautą mišinį praskiesti (2,5 l komponento A + 0,75 l komponento B), įpilkite 0,300-0,400 l vandens, maksimum. 13% visam svoriui.

-Nepilkite per daug vandens, taip siekdami prailginti darbo laiką.

-Maišyti (katalizuoti) ir naudoti vieną pakuotę -

Vienu metu (komp. A+ komp. B).

-Sluoksnių skaičius: 2 sluoksniai.

-Norėdami išvengti tamsių sričių susidarymo, tepkite produktą tolygiai, venkite tepimo ant jau sausų dalių.

-Visus įrankius iš kart po naudojimo plaukite vandeniu.

-Visutinė išeiga: labia priklauso nuo paviršiaus tipo ir būklės, maždaug 7-8 m²/l dviem sluoksniais, apie 25 m² su visa tinkamai praskiesta A + B pakuote, 2 sluoksniais.

TONAVIMAS

Produktas yra bespalvis ir netonuojamas.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali laikymo – sandėliavimo patalpos temperatūra: +30°C

Minimali laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos tinkamumo laikas yra 2 metai, jei laikoma originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, laikantis tinkamų laikymo taisyklių ir temperatūros sąlygų.

SAUGA

Pagaminta ir atitinka Europos sąjungos direktyvą (2004/42/EC)

Kategorija A/j: 140 g/l (2010)

Turinyje ne daugiau kaip: 140 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ)

Naudokite medžiagą pagal galiojančius higienos ir saugos standartus. Pakuotę ar jos turinį draudžiama išpilti į kanalizaciją ar aplinkoje. Medžiaga turi būti utelizuota kaip statybinė atlieka pagal nacionalinius įstatymus. Norėdami gauti papildomos informacijos kreipkitės į tiekėją arba skaitykite saugos duomenų lapą.

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

CONTINUO TOP ART

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА, АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ, АЛИФАТИЧЕСКАЯ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

Серия 121/126/127

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it