

CONTINUO TOP

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ОТДЕЛКА

Serie 118/119/120/121

ОПИСАНИЕ

CONTINUO TOP - это прозрачные отделки, двухкомпонентные отделки, на основе акрил-уретановых алифатических смол, не желтеющие, на водной основе для внутренних работ, универсальные, идеально подходящие для нанесения валиком, кистью или распылением. Благодаря высокой стойкости к воде, истиранию и царапинам в сочетании с достаточной эластичностью отделка CONTINUO TOP подходит для окраски и ухода за деревянными элементами интерьера, включая традиционный паркет и деревянные лестницы (ступени и подступенки).

Покрытие CONTINUO TOP комп. А смешивается с CONTINUO TOP комп. В и перед использованием достаточно ручного смешивания.

CONTINUO TOP комп. В - это отвердитель нового поколения на основе алифатического полиизоцианата с содержанием мономера HDI <0.1% масс.

Отделки CONTINUO TOP доступны в версии Satin, Glossy и Matt.

Система CONTINUO классифицируется как А+ в соответствии с указом кабинета министров Франции о качестве воздуха в помещениях.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:

- Поверхностях, обработанных CONTINUO DECO, после грунтования с помощью CONTINUO LINK или CONTINUOUS LINK ART.

- Вертикальных поверхностях, покрытые эмалями или лаками.

- Деревянных предмета интерьера, новых или уже окрашенных, такие как: паркет, плинтусы, панели, различные предметы, где требуется высокая твердость поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CONTINUO TOP комп. А

- Тип связующего вещества: полиуретановая модифицированная алифатическая дисперсия.

- Растворитель: вода

CONTINUO TOP комп. В

- Тип связующего вещества: алифатический полиизоцианат с содержанием мономера HDI <0,1% по массе.

- Пропорции смешивания по весу: 10 частей компонента А + 3 части компонента В.

2,5 л компонента А + 0,75 л компонента В

- Объемная масса смеси (А+В) UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,02 кг/л

- Срок годности после смешивания (А+В): прибл. 60 минут при 20 °С.

Также смесь (А+В) нельзя использовать по истечению указанного времени, даже если она все еще вязкая.

Чтобы улучшить хранение упаковки CONTINUO TOP комп. В после открытия, очистить края и хорошо закрыть крышку, защищая от влаги и посторонних материалов.

- Высушивание (при 25 °С и 65% относительной влажности): на ощупь 30 мин.; для нанесения следующего

слоя - через 3 часа.

- Сопротивление истиранию по Таберу: 7 дней, шлиф. круг CS 17, 1000 гр, 500 оборотов (потеря веса):

CONTINUO TOP SATIN : <25 мг

CONTINUO TOP GLOSSY : <25 мг

CONTINUO TOP MATT : <25 мг

- Глянец UNI EN ISO 2813:

CONTINUO TOP GLOSSY: 85, угол чтения 60 °

CONTINUO TOP SATIN: 20 ± 2, угол чтения 60 °

CONTINUO TOP MATT : 10 ± 2, угол чтения 85°

Блески красок, измеренные в реальном контексте применения на объекте, могут немного отличаться от тех, которые измеряются в соответствии с положениями UNI EN ISO 2813

Поверхность может подвергаться не интенсивному хождению через 12 часов, полностью пригодна для использования через 24 часа, общее достижение технических свойств достигается через 5 дней.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Декоративная система CONTINUO: см. указания, приведенные в техническом приложении.

Деревянные поверхности новые или восстановленные:

- Слегка шлифовать поверхность, чтобы удалить приподнятые древесные волокна.

- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя подходящий растворитель.

- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.

- Убедитесь, что древесина не слишком влажная.

- Отшлифовать поверхности, затем нанести 2 слоя CONTINUO TOP, возможно, отшлифовать между одним слоем и другим, чтобы удалить выступающие волокна.

- На древесину, богатую танином, чтобы уменьшить образование темных пятен в зависимости от требуемого эффекта, нанесите изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO бесцветного или белого цвета код 3080001/0019.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Мин. +8 °С / Макс. +45 °С

Относительная влажность воздуха: <85%

Температура поверхности: Мин. +5 °С / Макс. +45 °С

Влажность поверхности: <10%

Инструменты: кисть, валик с ворсом средней длины, обычный распылитель или безвоздушный.

- Разбавление: разбавить полученную смесь (2,5 л компонента А + 0,75 л компонента В), добавив 0,300-0,400 л воды, макс. 13% по массе.

- Не добавляйте больше воды, чтобы продлить срок обработки смеси.

- Смешивать (катализировать) и использовать одну упаковку за раз (комп. А+ комп. В).

- Кол-во слоев: 2 слоя.

- Чтобы избежать образования темных участков, наносите продукт равномерно, избегая нанесения на уже высохшие части.

- Все инструменты сразу же после использования сле-

CONTINUO TOP

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ОТДЕЛКА

Serie 118/119/120/121

дует очистить и промыть водой.

- Ориентировочный расход: Очень зависит от типа и состояния поверхности, приблизительно 7-8 м²/л в два слоя.

КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется бесцветным и не подлежит колерованию.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/j: 140 г/л (2010)

Содержит не более: 140 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.