

DECORFOND

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

code 3880019

ОПИСАНИЕ

DECORFOND - супермоющаяся краска - основа, предназначенная для подготовки внутренних настенных поверхностей перед нанесением таких материалов как VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO и прочих.

Созданная на основе акриловых полимеров, DECORFOND образует слой, устойчивый к щелочной среде штукатурок. Благодаря своему особому составу DECORFOND обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, создает однородный, с матовым аспектом слой, обладает хорошей укрываемостью, позволяет получить отличный эстетический и декоративный эффект.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности из гипсокартона и гипса.
 - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности». Не наносить на поверхности не просохшие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый полимер в водной дисперсии.
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05 \text{ кг/л}$
- Вязкость материала UNI 8902 : $40000 \pm 4000 \text{ cps}$ при 25°C по вязкозаметру Brookfield.
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная.
- Блеск поверхности ISO EN ISO 2813: <5, очень матовая.
- Время высыхания (при $+25^\circ\text{C}$ и 65% U.R.(влажность)) поверхностное через 30 мин., повторное нанесение краски через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Для внутренних работ выровнять неровности поверх-

ности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.
- На чистую и сухую поверхность нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу «Нанесение материала».
- Через 6 часов можно наносить декоративные материалы: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO и прочие.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. $+8^\circ\text{C}$ /макс. $+35^\circ\text{C}$ Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности: мин. $+5^\circ\text{C}$ /макс. $+35^\circ\text{C}$ Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.
- Количество слоёв: 1 или 2 слоя, в зависимости от состояния основы нанесения. Наносить перекрестными горизонтальными и вертикальными движениями для создания однородной поверхности идеальной для дальнейшего нанесения VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO и прочих.
- Разбавление: 30-35% водой для первого и для второго слоя.
- При нанесении краскопультом разбавление меняется в зависимости от применяемого оборудования.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется белого цвета и колеруется по системе Tintometrico Marcromie. Для ручной колеровки возможно использовать колоранты COLORADO серия 548. Не добавлять в материал более 5% колеровочной пасты.

ХРАНЕНИЕ

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

DECORFOND

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

code 3880019

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/g: матовая грунтовочная краска (на водной основе): 30 г/л (2010)

DECORFOND содержит максимум: 30 г/л ЛОС (летучих органических составляющих).

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал наносится на внутренние поверхности, заранее подготовленные в два слоя. Однородная краска DECORFOND 3880019 на основе акриловых полимеров в водной дисперсии, является базой для нанесения декоративных покрытий.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso specifico. Il presente descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti informazioni. Per qualsiasi altra informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.