

INTONACHINO MINERALE grana media

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Серия 938

APRAŠYMAS

INTONACHINO MINERALE GM – sienų dekoratyvinė danga skirta vidaus ir lauko darbams, pagaminta mineralinių rišiklių pagrindu, leidžianti pasiekti apdailą, labai panašią į spalvotą tinką, esatį Venecijos pastatų fasaduose.

Pagaminta Veneto regione, kur šio produkto pritaikymas grindžiamas ilgamete natūralių tinkų naudojimo Venecijoje patirtimi.

INTONACHINO MINERALE dengiamas pakankamai tankiu sluoksniu, kuris užtikrina atsparumą oro sąlygoms ir vandens garų laidumą.

TAIKYMO PAGRINDAI

Medžiaga dengiama ant:

- Naujų ir senų vandens pagrindu pagamintų tinkuotų paviršių..
- Mineralinio arba organinio pagrindo dažais dažyti paviršiai, kurie yra sausi, nebyrantys, įgeriantys.
- Paviršiai dengti įvairiais statybose naudojamais mineraliniais mišiniais. Paviršiai turi būti tinkamai paruošti, laikantis «PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS» nurodymų.
- Nerekomenduojama tepti ant išorinių betoninių paviršių, nes medžiaga pasižyminti dideliu garų pralaidumu, neturi apsauginių savybių nuo korozinio anglies dioksido poveikio, o tai yra pagrindinė betoninių paviršių įrimo priežastis.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: Kalkės
- Patalpų oro kokybės klasifikacija: A+
- Skiediklis: vanduo.
- Maksimali kvarco granuliu frakcija - 1,4 mm.
- Konsistencija: pastos tipo.
- Skysto vandens pralaidumas UNI EN 1062-3: vidutinis, $w=0,2 \text{ kg/m}$ 0,5 h.
- Laidumas garams UNI EN ISO 7783-2: vidutinis, $S_d=0,09$ esant 0,8 mm. storiui
- Nedegus EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0 Nurodo, kad srautas neviršija nurodyto, ir naudojamas ant nedegaus paviršiaus.
- Džiūvimo laikas (prie +25°C ir esant 65% santykiniai drėgmei): galima liesti po 2-3 valandų, likusių sluoksnių tepimas po 4-6 valandų (priklauso nuo sluoksnio storio).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Tinkuoti paviršiai:

- Įsitikinkite, kad paviršius sausas ir po tinkavimo praėjo mažiausiai 28 dienos.
- Patikrinkite paviršiaus būklę, jis turi būti sausas ir netrupėti. Jei reikia, ant paviršiaus tepkite specialias sutvirtinančias medžiagas.

Esant pelėsiui paviršių apdirbkite specialiu valikliu 222 kodas 4810222 ir sutvirtinančia priemone COMBAT 333 kodas 4810333.

- Pašalinkite, dulkes, nešvarumus, birius ir besilupančius dažus ir (arba) kitas sienų dangas. Tiek išorėje, tiek viduje esantys įtrūkimai turi būti užpildyti specialia tam skirta priemone.

- Tik tuo atveju jei paviršius dulkėtas, užtepkite vieną sluoksnį grunto: ATOMO 8840001.

- Toliau tepkite INTONACHINO MINERALE vadovaudamiesi dengimo instrukcija.

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Instrumentai: nerūdijančio plieno arba plastikinė mentelė ir kempinė.

- Sluoksnių skaičius: 1-2 sluoksniai

- Skiedimas: paruoštas naudojimui

- Naudodami mentelę tolygiai užtepkite ant paviršiaus.

- Naudodami mentelę su kempine, išlyginkite medžiagos sluoksnį tolygiai paskirstydami ir išlygindami jį ant paviršiaus.

Išdžiūvus pirmam sluoksniui, tekite antrąjį sluoksnį su pasirinktu instrumentu norimam dekoratyviniam efektui išgauti. INTONACHINO MINERALE, tai mineraliniu pagrindu pagaminta dekoratyvinė medžiaga, bėgant laikui ji gali sukietėti, prarasti klampą. Pirminiai būklei atstatyti pakanka ją išmaišyti mechaniniu maišytuvu įpilant 1% vandens.

- Kadangi INTONACHINO MINERALE, džiūvimą ir prisotinimą anglies dioksidu, kaip ir visas kalkines medžiagas, labai veikia temperatūra ir drėgmė, rekomenduojame tepti esant nuo +10°C iki +35°C ir esant žemesniai kaip 75% santykiniai oro drėgmei.

- Venkite tepti esant tiesioginiams saulės spinduliams.

INTONACHINO MINERALE grana media

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

Серия 938

- Užtepus, išorinio darbo paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus ir drėgmės iki visiško išdžiūvimo (prie + 20°C) apie 72 valandas.

- Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo.

Medžiagos išeiga: 1 sluoksniui 1,7-1,9 kg/m² tepant ant lygaus, vidutinio sugeriamumo paviršiaus.

TRUMPAS APRAŠYMAS

Kalkių pagrindu pagaminta dekoratyvinė sienų danga, naudojama viduje ir lauke.

TONAVIMAS

Medžiaga tonuojama naudojant Tintometrico Marcromie, sistemą.

Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilikame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta vadovaujantis Europos sąjungos direktyvos:

2004/42/CE: nurodymais.

Kategorija A/c: tinkas su dekoratyviniu efektu, skirtas mineraliniams paviršiams (vandens pagrindo): 40 gr./l.

(2010)

INTONACHINO MINERALE turinyje yra daugiausiai: 30 gr./l. Lakiųjų organinių junginių.

Dirgina odą; akių pažeidimo rizika; venkite kontakto su akimis, dirbdami naudokite apsauginius akinius; patekus į akis nedelsiant praskalaukite akis dideliu kiekiu varaus vandens ir nedelsiant kreipkitės į medikus; naudokite kvėpavimo takų apsaugą, kūną dengiančius drabužius; prarijus, įkvėpus, nedelsiant kreipkitės į medikus ir parodykite produkto etiketę;

Norėdami gauti papildomos informacijos skaitykite saugos duomenų lapus .

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it