MARMO ANTICO

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХРАБОТ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

series 960

ОПИСАНИЕ

MARMO ANTICO - настенное минеральное декоративное покрытие для внутренних и внешних работ, обладает высокой воздухопроницаемостью, позволяет добиться отделки, напоминающей типичный вид Травертина, состаренного мрамора, с характерными слоистыми выщерблинами. МАРМО АНТИКО придает поверхностям фасадов монументальность и элегантность, присущую отделке из натурального камня, а в интерьере создает эстетическую гармонию и функциональную прочность. MARMO ANTICO создает покрытие, обладающее высокой воздухопроницаемостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы,
просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

- Различные минеральные строительные
смеси, при условии, что они впитывающие.
Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы
«Подготовка поверхности».
Не наносить на не просохшие поверхности.

- МАРМО АНТИКО, имеющий минеральный состав, не рекомендуется наносить на
старые синтетические краски (краски на водной основе моющиеся с кварцем и пластичные
покрытия)

- Не рекомендуется наносить на внешние бетонные
поверхности, поскольку материал, при высокой проницаемости пара, не обладает
защитными свойствами от агрессивного
воздействия углекислого газа, что является главной причиной разрушения бетонных
поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Известь воздушная модифицированная
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
- Растворитель: вода.
- Максимальный размер гранул мрамора 0,7 мм.
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, Sd<0,10 м
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): на касание 2-3 часа, нанесение последующих слоёв через 12 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки:

- Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена в течении минимум 28
дней. При необходимости нанести на
поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором
от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333.

- Устранить щеткой
или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски.
Полностью удалить отслоенные известковые
краски и темперы.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы
смога.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или с BETOMARC
9450150 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Только при наличии на поверхности с пыли нанесите один слой настенной
микронизированной грунтовки без растворителей
ATOMO 8840001.

- В случае если поверхность
нанесения неоднородная, со старыми красками, шпаклевкой, заплатками, провести
предварительно выравнивающую окраску MARCOSIL GRIP 9310019 или MARCOTHERM
PRIMER 4740019.

- Далее
нанесите MARMO ANTICO согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей
способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с
техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как, на просушивание и насыщения углекислым газом MARMO ANTICO,
как всех известковых материалов, сильное

влияние оказывает температура и влажность, советуем наносить при температуре от +10 до +35C с влажностью окружающей среды менее 75%

- Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.

- Воздействия на непросохшую поверхность с нанесенным известковым покрытием во время карбонизации, неблагоприятных атмосферных условий, дождя, высокой влажности, низкой температуры, может привести к появлению белых пятен или потёков. Эти деффекты могут быть не устраняемы, особенно в экстремальных условиях.

- После нанесения поверхность внешних работ должна быть защищена от дождя и влажности до полного просушивания (при + 20C) около 72 часов.

- Если нет необходимости укреплять основу с применением грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесением материала, чтобы не происходило излишнего поглощения воды, содержащийся в связующих веществах материала, и его последующее отслоение от основы.

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.

- Количество слоёв: 2.
- Разведение: готов к использованию.

Порядок нанесения:
- Нанести первый слой материала на поверхность максимально равномерно.

- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем чтобы получить однородную толщину.

- Нанесенный материал на поверхности быстро начинает высыхать, наносите небольшими количествами, мокрым по мокрому, покрывая поверхность и плотно с силой заполняя пористость.
Для избежания образования стыков на поверхности, всегда наносить материал по мокрому краю от угла до угла.

- Не давая высохнуть, взъерошить краем кельмы отдельные части поверхности, стараясь держать инструмент перпендикулярно поверхности, для того, чтобы добиться прожилок MARMO ANTICO.

- С усилием загладить ещё влажный материал для получения плотной поверхности.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 2,5-3 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитываемостью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie, используя колеровочные пасты на основе оксидов.
При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла.
Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков.
Использовать для перехода проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Вызывает серьезные поражения глаз. Вызывает раздражение на коже.
Материал должен траспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.
Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

MARMO ANTICO

НАСТЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХРАБОТ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

series 960

Настенное минеральное декоративное покрытиедля внутренних и внешних работ с эффектом Травертина.
Наносится на поверхности предварительно подготовленные, настенное декоративное минеральное покрытие MARMO ANTICO серия 960 на основе воздушной извести, минимально в 2 слоя.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.