

MY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

series 454

APRAŠYMAS

MY_ART - MY ART tai blizgančių mikrokristalų kaskada, dominuojanti puošyboje ir kurianti kerinčius įvairiaspalvius tonus, kurie keičiasi priklausomai nuo šviesos kritimo kampo. MY ART dekoratyvinė sienų danga puikiai tinka tiek modernaus, tiek klasikinio dizaino interjeruose. Realizuotų estetinių efektų įvairovė priklauso nuo aplikacijos technikos, tono, spalvos, medžiagos ant kurios dengiama ir dekoratoriaus kurybinės vaizduotės. MY ART dekoratyvinę dangą galima tepti ant: **MARCOPOLO, CADORO, BRAVOCASA, UNIMARC SMALTO MURALE** opaco, **RILIEVO** ir **FORMA**.

TAIKYMO PAGRINDAI

Dengiasi ant:

- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo rišikliais
- Betoniniai paviršiai
- Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.

Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: akrilinės dervos, vandens emulsijoje
 - Produkto masė (tūris) UNI EN ISO 2811-1: 0,91±0,05 kg/l
 - NEDEGUS EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0
- Nurodo, kad srautas neviršija nurodyto ir naudojamas ant nedegaus paviršiaus..
- Džiūvimas (prie 25°C ir esant 65% santykiniai oro drėgmei): dulkių prilipimo rizika 30 minučių; galima liesti - 2 valandos.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Tinkuoti, gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai:

Įsitikinkite, kad paviršius pakankamai sausas ir tvirtas. Esant būtinybei išlyginkite paviršių specialiomis tam skirtomis medžiagomis, užpildykite įtrūkimus, skylutes ir kitus galimus defektus specialiais užpildais, leiskite jiems gerai išdžiūti

Esant pelėsiui naudokite COMBAT 222 kodas 4810222 ir COMBAT 333 kodas 4810333 ar kitą tinkamą pelėsį naikinančią priemonę (klausti tiekėjo)

- Plaudami, naudodami šepetį ar kitą tinkamą instrumentą pašalinkite visas senas besilupančias dangas.

- Užtepkite vieną sluoksnį akrilinio IDROFIS 4700006 grunto arba vieną sluoksnį mikronizuoto ATOMO 8840001 grunto.

- Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę.

- Naudodami pagrindo medžiagą sukurkite norimą tekstūrą ir efektą.

- Toliau tepkite MY_ART vadovaudamiesi dengimo instrukcija.

- *(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Oro ir aplinkos sąlygos:

Oro temperatūra: Min. +8 C / Max. +35

C. Santykinė oro drėgmė: <75%.

Pagrindo temperatūra: Min. +5 C / Max. +35 C.

Paviršiaus drėgnumas: <10%

- Instrumentai: teptukas, plastikinė mentelė.

- Sluoksnių skaičius: 1 arba daugiau priklausomai nuo norimo išgauti efekto.

- Skiedimas: vandeniu maksimum. 10%.

- Instrumentų valymas: vandeniu iškart po naudojimo.

- Dengimo būdai:

- Užtepkite medžiagą ir pasirinktu įrankiu nedelsdami suteikite norimą efektą.

- Naudojant plastikinę mentelę rekomenduojame medžiagą pirmiausiai ant paviršiaus užnešti teptuku.

- Vidutinė išeiga: 15-20 m2./l priklausomai nuo dengiamo paviršiaus.

- *(Produkto faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

MY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

series 454

TONAVIMAS

Produktas tonuojamas naudojant Tintometrico Marcromie tonavimo sistemą.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos (2004/42/EC) direktyvos nurodymų.

Kategorija A/l: dažai su dekoratyviniu efektu (vandens pagrindo): 200 g/l

(2010) MY_ART turinyje yra maks.: 200 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių)

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

II SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it