

ROXIDAN

Serija 391

APRAŠYMAS

Galutinė dekoratyvinė ROXIDAN danga paviršiuje sukuria sendintą, metalo oksidavimosi efektą, dar vadinamą patina. Bet koks apdailinis ar medinis pagrindas dekoruotas naudojant ROXIDAN Perla įgauna natūralaus metalo išvaizdą su "corten" efektu.

Ant paviršių naudojant ROXIDAN Platino pasiekiamas metalizuotas, šviesiai pilko atspalvio oksidavimosi efektas, būdingas daugeliui tauriųjų metalų.

Priklausomai nuo tepimo technikos ROXIDAN tepimas FORMA dekoratyvinės medžiagos pagrindo leidžia greitai ir lengvai pritaikyti daug įvairių tekstūrų su ypatingais chromatiniais atspalviais ir malonių lietimui šiurkštumu.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Dengiasi ant :

- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo riškiais
 - Betoniniai paviršiai
 - Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai.
 - Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.
 - Mediniai paviršiai, OSB plokštė, fanera ir jos analogai
- Paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis « Paviršiaus paruošimas».
- Netepkite ant drėgnų paviršių.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišklio pagrindas: akrilo sopolimerai vandens pagrindo dispersijoje.
- Pigmentai: metalo pigmentai
- Tūrinė masė UNI EN ISO 2811-1:
Perla 3910001: $1,13 \pm 0,05$ kg/l
Platino 3910002: $1,02 \pm 0,05$ kg/l
- Nedegus EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0
- Nurodo suvartojimą, neviršijantį nurodyto.
- Džiūvimas (prie 25°C iresant 65% S.D.): galima liesti po 30 min., pakartotinai tepti po 2 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Norint apdailai naudoti ROXIDAN Perla paviršius turi būti tinkamai paruoštas su ROXIDAN FONDO kodas 3920019 (nebegaminamas) arba su naujuoju FORMA serijos 340 dekoratyviniu pagrindo tinku.

Norint apdailai naudoti ROXIDAN Platino paviršius turi būti tinkamai paruoštas naudojant FORMA serija 340.

Dėl medžiagų suderinamumo konsultuokitės su tiekėju..

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Aplinkos ir paviršiaus sąlygos: Aplinkos temperatūra: min. +8°C/maks.+35°C Santykinė oro drėgmė: <75% Paviršiaus temperatūra: min. +5°C / maks. +35°C Paviršiaus drėgmė: <10%
- Instrumentai: nerūdijančio plieno mentelė, teptukas, kempinė.
- Sluoksnių skaičius: ant pagrindų paruoštų naudojant FORMA, užtepkite 1 sluoksnį ROXIDAN (Perla arba Platino). Ant paviršių paruoštų naudojant ROXIDAN FONDO, užtepkite 2 sluoksnius ROXIDAN Perla.
- Skiedimas: paruoštas naudoti, neskiedžiamas.

ROXIDAN Perla dengimas ant ROXIDAN FONDO:

- Palaukite mažiausiai 8 valandas po to momento kai tinkamai pritaikomas ROXIDAN FONDO.
- Tepkite ROXIDAN, tolygiai paskleisdami ant paviršiaus.
- Medžiagos perteklių nedelsdami pašalinkite nubraukdami mentele.
- Palaukite 1-2 minutes ir spausdami mentelę, sukamaisiais judesiais įtrinkite produktą.
- Po 2 valandų tuo pačiu būdu užtepkite antrą sluoksnį.

ROXIDAN Platino ir Perla dengimas ant FORMA:

- Palaukite mažiausiai 4 po tinkamo FORMA medžiagos taikymo.
- Tepkite ROXIDAN Platino arba Perla, ir tolygiai paskirstykite ant paviršiaus.
- Dar kartą pertraukti per visą paviršių naudojant instrumentą, taip pašalinant produkto perteklių.
- Palaukite 1-2 minutes ir spausdami mentelę, sukamaisiais judesiais įtrinkite produktą.
- Norint neįprasto efekto : po 2 valandų tuo pačiu būdu užtepkite antrą sluoksnį.

- Instrumentų valymas: vandeniu, iškart po naudojimo.

- Vidutinė išeiga: 8-10 m²/l. 1 sluoksniu, priklausomai nuo norimo išgauti efekto.

TONAVIMAS

Medžiaga tiekama tonojamosiomis fazėmis Perla (0001) ir Platino (0002), tai pat naudojamas ir kaip paruoštas.

Tonavimas atliekamas naudojant Tintometrico Marcromie sistemą.

Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

ROXIDAN

serija 391

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jei pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos (2004/42/EC) nurodymų

Kat. A/I: galutinė dekoratyvinė efektą suteikianti danga (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)

ROXIDAN Maks. turinyje: 200 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių)

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus; po naudojimo pakuotės negalima išmesti į aplinką, likusi medžiaga turi būti visiškai išdžiovinta ir sutvarkyta kartu su statybinėmis atliekomis, nepilkite ir nemeskite atliekų į kanalizaciją, vandens telkinius ar gamtoje. Norėdami gauti papildomos informacijos perskaitykite saugos duomenų lapą.

II SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it