STUCCO VENEZIANO

ДЕКОРАТИВНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 943

APRAŠYMAS

STUCCO VENEZIANO – tai rafinuota vidaus sienų danga, leidžianti pasiekti itin elegantišką dekoratyvinę apdailą išreiškiančią blizgumo ir šviesų žaismo žavesį. Šios apdailos išvaizda primena senovinių Venecijos pastatų tinką.
Toliau pateiktų bendrųjų taikymo metodų rezultatai visada skiriasi. Gaunamiems rezultatas būdingi skirtingi atspalviai ir efektai, atsižvelgiant į dekoruotojo idėją ir sugebėjimus.
STUCCO VENEZIANO puikiai tinka tiek plokščių paviršių, tiek specialių architektūrinių elementų, tokių kaip karnizai ir (arba) kolonos apdailai.

TAIKYMO PAGRINDAI

Galima dengti ant:
- Nauji ir seni tinkai, pagaminti vandens pagrindu.
- Betono paviršiai.
- Gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.
- Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti,vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: modifikuoti akrilo kopolimerai.
- Skiediklis: vanduo
- Spec. svoris UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1,80 kg/l
- Klampa: pastos konsistencija
- Degumo klasė: EN13501-1: Class A2 s1 d0
- Džiūvimo laikas (prie 25 C ir esant 65% S.D.): galima liesti po 3 valandų; šlifavimas ir perdengimas po 5 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gipsinio tinko, gipso ar gipso kartono plokščių paviršiai:
- Įsitikinkite, kad paviršius yra pilnai išdžiūvęs ir tvirtas. Jei reikia padenkite ir arba sutvirtinkite paviršius specialiais produktais (klausti tiekėjo).
- Jei yra pelėsių paviršių apdorokite COMBAT 222 valymo kodu 4810222, ir COMBAT 333 sutvirtinimo kodu 4810333, arba kitais tinkamais valikliais (klausti tiekėjo).
- Pašalinkite dulkes, senus besilupančius dažus ar kitas nestabilias dangas.

- Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę.
- Jei reikia, išlyginkite su RASAMIX 9440160 arba BETOMARC 9450150 ir RASOMARC 9500150.
- Tepkite irr dekoruokite STUCCO VENEZIANO vadovaudamiesi skyriumi " Produkto naudojimo instrukcijos".

Medinis paviršius:
- Patariame lengvai pašlifuoti, taip pašalinant iškilusius medžio pluoštus.
- Pašalinkite senas dangas, tokias kaip: lakas, alyvos, dažai ir t.t.
- Visas dervas šalinkite su NITRO 5170076 arba kitu tinkamu valikliu..
- Naudodami specialų sintetinį užpildą, užpildykite visus įtrūkimus ir kitus galimus defektus, išdžiūvus nušlifuokite ir pašalinkite visas dulkes..
- Ant švaraus ir sauso paviršiaus užtepkite 1-2 sluoksnius ORIENTALITE 1450519 ar kito tinkamo grunto.

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiaipriklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

PRODUKTO TAIKYMO INSTRUKCIJA

- Oro ir aplinkos salygos:
Oro temperatūra: Min. +8 C / Max. +35
C. Santykinė oro drėgmė: <75%.
Pagrindo temperatūra: Min. +5 C / Max. +35 C.
Paviršiaus drėgnumas: <10%
Produktą galima tepti naudojant plieninę mentelę.
- Nr. sluoksniai: tepkite 3 produkto sluoksnius (2 pagrindiniai + 1 apdailos sluoksnis).
- Tarp sluoksnių palikite 5 valandų tarpus, prieš perdengiant būtinai pašiauškite paviršių tam skirta abrazyvine medžiaga .
- Apdailinį produkto sluoksnį užtepkite plienine glaistykle. Šią operaciją galima atlikti tik tepant ploną produkto sluoksnį vienu metu ir tai darant greitai bei tvirtai spaudžiant glaistyklę.
- Po 5 minučių paviršių galima poliruoti, naudojant plieninę glaistyklę.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

STUCCO VENEZIANO

ДЕКОРАТИВНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 943

- Norint pagerinti apdailos blizgesio lygį, rekomenduojama paviršių nuvalyti(nupoliruoti) ypač smulkiu švitriniu popieriumi (pvz. M-1500), panašiu į popierių naudojamą automobilių kėbulams šveisti, ir po to pakartoti poliravimo procedūrą naudojant plieninę glaistyklę.
- Įrankius plaukite vandeniu, iškart po naudojimo.
- Nepatartina dengti vašku ar kitais produktais jau apdoroto paviršiaus, paprastai toks veiksmas tik blogina apdailos savybes, kurios ir suteikia šiam gaminiui prestižinę išvaizdą..

TONAVIMAS

Tonuoti galima naudojant Marcromie tonavimo sistemą.
Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:
+30°C
Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

-

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Ribinė vertė EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat . A/l: Apdaila su dekoratyviniu efektu (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)
STUCCO VENEZIANO turinyje max: 150 g/l LOJ

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..
Mežiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.
Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje.
Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

TRUMPAS APRAŠYMAS

STUCCO VENEZIANO tai blizgi dekoratyvinė danga. Sukurta naudojant modifikuoto akrilo kopolimerą.

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.