



SEMIN LISSEUR

Ypač smulkus baigiamojo sluoksnio glaistas

TECHNINIS APIBRĖŽIMAS.

Tai ypatingai smulkus glaistas naudojamas vidaus darbams paskutiniams glaisto sluoksniams prieš dažant, tapetuojant ar tvirtinant kitą sienų apdailą. Labai lengvai šveičiamas, plonasluoksnis. Puikiai tinka prieš dažant premium klasės dažais.

SUDĖTIS IR IŠVAIZDA.

Kalio karbonatas, dispersijuota derva, reologinis reagentas ir kiti įvairūs priedai..

Užmaišytas produktas yra baltos spalvos.

NAUDOJAMAS ANT :

Patalpų sienos ir lubos :

- Gipso plokštės.
- Gipso blokėliai
- Betonas.
- Cementinis tinkas.
- Gipsinis tinkas.
- Mūras

DENGIAMAS.

- Dažai.
- Tapetai.
- Įvairios sienų dangos.

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI : DTU 59.1.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKA.

- Džiūvimo laikas : > 24 h
- Miltelių tankis : 0,8. pH : 7.
- Granulometrija : A+++.
- Sukibimas atitinka NFT 30 608.

PAKUOTĖS

Maišai po 1,5 kg, 15 kg kibiras ir 25 kg

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti sausiai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRODUKTO NAUDOJIMAS.

Darbo bei džiūvimo temperatūra turi būti nuo +8 iki +35 laipsnių C.

Užnešimas atl.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi atitikti DTU 59.1 tai yra turi būti švarus sausas bei jokių pašalinių medžiagų požymių.

MAIŠYMAS. 11 – 12 litrų vandens 25 kg mišinio.

Užmaišius paliekamas išbringt 15 minučių.

NAUDOJIMAS

Ant pagrindo užnešama siaura arba plona glaistykė arba mechanizuotu būdu.

Prieš šlifuojant leisti pilnai išdžiūti ir sukietėti.

DŽIŪVIMO LAIKAS.

Nuo 4 iki 8 valandų. Džiūvimo laikas priklauso nuo užnešto storio bei aplinkos temperatūros ir drėgmės.

IŠEIGA

Nuo 250 iki 400 g/m².

Baigiamojo sluoksnio sienų bei lubų glaistas

Dėl ypač smulkių produkto grūdelių yra puikiai tinkamas paruošiant paviršiaus dažymui Premium klasės dažais, tapetavimui bei dengiant kitomis dangomis.

PRIVALUMAI

- Aukščiausia kokybė.
- Švelni tekstūra.
- Lengvai šlifuojamas.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

