

**RAPID COAT® MID-WEIGHT**
Joint Compound

Universalus paruoštas naudoti vinilinis glaistas skirtas vidaus patalpų apdailai: glaistymo juostų armavimui, siūlių užpildymui, tvirtinimo detalių maskavimui, sienų bei lubų glaistymui bei tekstūravimui, dėl puikių kibimo savybių produktas idealiai tinka gipsinių detalių klijavimui. Produktas sukurtas profesionaliam naudojimui..

- ☐ Produktas pilnai paruoštas naudojimui (tiesiai iš pakuotės),
- ☐ Stiprus sukibimas su pagrindu,
- ☐ Paviršius tampa švelnus ir tvirtas,
- ☐ Puikiai apdirbdamas, lengvai užnešamas,
- ☐ Greitai džiūna, lengvai šlifuojasi,
- ☐ Aukščiausia atsparumo klasė - dilimui,
- ☐ Vienodos spalvos, idealiai tinka tekstūravimui,
- ☐ Puikiai tinka dirbti su visais apdailos instrumentais,
- ☐ Atitinka standartą ASTM C 475.

Pakuotė: 17 litrų/23 kg

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

Sudėtis:	Vinilo formulė, be asbesto	Sudėtyje VOC	<2 g / l
Spalva:	Balta	Sandėliavimo laikas:	15 mėnesių
Išeiga:	~450 gr/300ml /m ²	Darbo temperatūra	Ne žemiau +13 °C
Džiūvimo laikas:	24 valandos.	Laikymo temperatūra:	Ne žemiau 0 °C

NAUDOJIMO TECHNOLOGIJA

Darbo paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Jei sutrinka produkto homogeniškumas kruopščiai permaišykite produktą. Naudojant produktą mechanizuotai galima praskiesti nedidelėmis vandens dalimis (iki 120gr) , kruopščiai permaišant kol produktas vėl taps vėnalytis. Negalima skiesti daugiau kaip 6 porcijų 17 litrų kibire, o tiksliau ne daugiau kaip 750-800ml vandens visam 23 kg glaistui. Pernelyg didelis produkto praskiedimas gali neigiamai paveikti dangos kokybę,

SIŪLIŲ IR SUJUNGIMŲ APDIRBIMAS:

- 10...15 cm glaistymamentele užtepkite glaistą ant gipso kartono ir įdėkite jungiamąją juosta, pašalindami glaisto perteklių, kad tarp juostos ir gipso atsirastų tvirtas sukibimas.
- Visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui naudodami mentele ar glaistiklę pakartotinai užpildykite sujungimą glaistu.
- Visiškai išdžiūvus abiem sluoksniams, naudodami mentele ar glaistiklę dar kartą užtepkite sujungimą plonu glaisto sluoksniu.

Po visiško glaisto išdžiūvimo galima šveisti ir dažyti.

KAMPINIŲ SIŪLIŲ APDIRBIMAS:

Mentele arba glaistikle 10 - 15 cm užtepkite glaistą abėjuose vidinio kampo pusėse, tada uždėkite jungiamąją juostą kampo centre, pašalindami glaisto perteklių, kad tarp juostos ir gipso kartono plokštės būtų tvirtas sukibimas. Poto kai ankstesnis sluoksnis visiškai išdžiūvus, užtepkite antrąją glaisto sluoksnį vienoje pusėje, o jam išdžiūvus kitoje. Po tai kai glaistas visiškai išdžiūsta, galite pradėti šlifuoti ir dažyti.

ĮSPĖJIMAS: Dirbant su šiuo produktu nenaudokite tinklėlio pavidalo juostų.

PAVIRŠIAUS LYGINIMAS - SUVIENODINIMAS:

Plonas glaisto sluoksnis užteptas ant viso gipso kartono plokščių konstrukcijos paviršiaus, slepia gipso kartono plokščių paviršiaus ir jau užglaistytų siūlių ir kitų sujungimų tekstūros skirtumus. Šią technologinę operaciją patartina naudoti patalpose, kuriuose planuojamas stiprus apšvietimas.

PAVIRŠIAUS TEKSTŪRAVIMAS:

Prieš sukuriant tekstūruotą modelį gipso kartono paviršius turi būti nugruntuotas tinkamu gruntu (klausti tiekėjo). Glaistas tepamas ištisiniu sluoksniu iki 6mm storio, tada teptuku, voleliu ar mentele formuojamas paviršiaus reljefas. Po to kai glaistas visiškai išdžiūsta galite pradėti šveisti ir dažyti.

PLOVIMAS: Instrumentai lengvai nusiplauna su šiltu vandeniu.

ŠLIFAVIMAS:

Šlifavimas atliekamas tada kai glaistas visiškai išdžiūsta. Šifuojama popieriumi kurio grūdelių dydis ne mažesnis kaip 150 mikronų arba audiniu su tinkleliu.

DAŽYMAS IR TAPETAVIMAS:

Po to kai glaistas visiškai išdžiūsta prieš dažant ar tapetuojant reikia nugruntuoti atitinkamu gruntu (klausti tiekėjo). Atstovas Baltijos šalyse: UAB „VOLONTA“ Verkių g. 32, Vilnius +37062071334, www.volonta.lt info@volonta.lt

SAUGA

Venkite glaisto patekimo į akis. Jeigu taip nutiko per 15 minučių gausiai vandeniu praskalaukite akis, jei pateko ant odos nuplaukite muilu ir vandeniu. Jei akių ir (arba) odos dirginimas išlieka kreipkitės į gydytoją.