

„Gjøco Proff Solid“ yra vandens pagrindo, bekvapiai ir be tirpiklių PVA dispersiniai dažai, skirti naudoti sausose patalpose. „Gjøco Proff Solid“ naudojamas kaip viršutinė danga ant apdailinių lentų, gipso, betono, sauso glaisto ir t.t

Fiziniai duomenys

Tipas:	PVA-dispersiniai.
Bazės:	Base hvit, A, B ir C
Blizgumas:	5, 7, 10 ir 20
Klampumas (P):	120
Santykinis svoris (kg/l):	Ca. 1,4
Kietosios dalelės (volum %):	Ca. 40

Produkto duomenys

Dengimo būdas:	Teptukas, volelis, purkštuvas.
Skiedimas / plovimas:	Vanduo, plauti vandeniu.
Rekomenduojamas dengimo storis	120 mikrometer
Dengiamas plotas:	8-10 m ² /litru priklausomai nuo įgeriamumo.
Purškimas:	
Purkštukas:	0.021", 0,53 mm
Purškimo kampas:	65-80°
Spaud.:	150 kg/cm ²
Išėiga:	7-10 m ² /su litru
Laikas tarp sluoksnių:	3 valandos. Pilnai subresta po 4 savaičių priklausomai nuo patalpos temperatūros, drėgmės ir ventiliacijos
Minimali dažymo temper.. °C:	+ 5.

Dengimas

Gjøco Proff Solid“ yra paruoštas naudoti ir paprastai neturėtų būti skiedžiamas. Taikykite 1-2 sluoksnius pagal poreikį. Norint išvengti dėmių, ant absorbuojančių paviršių gali prireikti kelių sluoksnių.

Sandėliavimas

Produktą laikyti sandariai uždaryta vertikalioje padėtyje, patalpoje kurios temperatūra nekreinta žemiau +5.

Utelizavimas

Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar vandens telkinius.



Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS