

Aqua Eintopf Seidenmatt

Stand: 12.07.2017

Pavadinimas	Aqua Eintopf Seidenmatt
Produkto tipas	Poliuretaniniai vienkomenčiai, vandens pagrindo matinai dažai.
Taikymas	Lauke ir viduje, ant įvairių paviršių.
Bazė	Weiβ, B , C
Blizgumas	Pusiau matiniai
Rišklio pagrindas	Vandens Polyurethan, 1-komponentis
Spec. Svoris	1,4 +/- 0,1
Savybės	Ekologiški, be plastifikatorių greitai džiūstantys dažai. Naudojami (galima prieš tai negruntavus) tiek lauke tiek viduje ant įvairiausių paviršių. Tokių kaip metalas, medis, gipsas, betonas, mūras, polisteris, visų rūšių tinkai ir t.t. Atsparūs dezinfekavimo priemonėms. Itin tinka intensyviai naudojamos patalpoms su aukštais sienų ar kitų paviršių atsparumo reikalavimais. Atsparūs oro sąlygoms
Tonavimas	Tonuojama su ZERO MiX.
Džiūvimas	Liesti galima praėjus 6 valandoms, perdažyti praėjus 24 valandoms.
Plovimas	Vanduo
Dengimas	Teptukas, volelis, purkštuvas
Darbo temperatūra	Minimum. + 15 °C oro ir paviršiaus. Santykinė drėgmė 65 %
Išeiga	Apie. 100 – 150 ml/m ²
Sandėliavimas	Vėsioje, bet neužšalancioje patalpoje
Įrankių valymas	Vandeniui ir muilu iškart po naudojimo
Pakuotės	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Sistemos sudėtis	Atkreipti dėmesį į: VOC, dalį produkte C, DIN 18363
Pagrindo paruošimas	Metalinius ir neapdorotus medinius paviršius galite nugruntuoti ZERO Universal Haftgrund arba ZERO Aqua Isogrund.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aqua Eintopf Seidenmatt

Stand: 12.07.2017

EU-Ribinė vertė
VOC-Turinyje

Kategorija: dWb-130 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 130 g/l VOC

Purškimas

	Purkštukas		Kampas	Slėgis/bar	Skiedimas	Klampumas*	Kreuzgänge
	Inch	mm					
Airless + Aircoat	0,011-0,015	0,28-0,38	40-60 °	ca. 160	ca. 10-20 %	ca. 150-160 s	1
Hochdruck		1,5		ca. 3,5	ca. 10-20 %	ca. 150-160 s	1 ½
Niederdruck		1,3			ca. 20-30 %	ca. 100 s	1 ½

Pastabos

Laikykites saugumo reikalavimų! Kilus klausimams kreipkitės į tiekėją:

Atstovas baltijos šalyse:
UAB „VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.