Technisches Merkblatt

Aqua Isogrund

Stand: 27.03.2019

Pavadinimas	**Aqua Isogrund**
Produkto tipas	Universalus sukibimą skatinantis ir gruntas,medžio sakų blokatorius
Taikymo sritis	Produktas naudojamas kaip universalus gruntas ant geležies, plieno, spalvotųjų metalų, plastiko, medžio.Naudojamas ir kaip medžio sakų blokatorius. Gruntuojant aliuminį naudokite ZERO PUR-Haftgrund.
Bazės	Balta 121, pilka 124, rausvai ruda 122
Blizgumas	Pusiau matinis
Rišiklio pagrindas	Akrilo dispersija
Sudėtis	Neorganiniai pigmentai, rūdžių slopinimo priemonės ir kiti užpildai.
Spec. Svoris	1,3 +/- 0,1 g/cm³
Savybės	Išdžiūvęs neskleidžia jokio kvapo, ekologiškas. Suriša rūdis ir pagerina sukibimą.
Tonavimas	Tonuoti galima pagal daugelio spalvų palečių spalvas su ZERO MiX
Džiūvimas	Paviršių liesti galima po 20 minučių. Dažyti galima po.12 valandų.Tikrinta esant 20 °C temperatūraiir 50 % santykiniai drėgmei.
Plovimas	Vanduo
Dengimo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas
Darbo temperatūra	Minimum. + 8 °C oro ir pagrindo
Išeiga	Apie. 100 - 120 ml/m². Priklauso nuo pagrindo.
Sandėliavimas	Laikyti vėsioje, bet neužšąkančioje patalpoje.
Įrankių valymas	Vandeniu ir muilu iškart po naudojimo.
Pakuotės	750 ml, 2,5 l, 10 l
Sistemos sudėtis	Atkreipti dėmesį į : VOC, dalį produkte C, DIN 18363

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

Technisches Merkblatt

Aqua Isogrund

Stand: 27.03.2019

Pagrindo paruošimas Paviršius turi būti švarus ir sausas, neriebaluotas. Šlifavimo dulkės ir kiti nešvarumai bei seni besilupantys dažai turi būti visiškai pašalinti.

Dengimas Denkite produktą 1-2 sluoksniai priklausomai nuo poreikio. Leiskite gerai išdžiūti. Žema temperatūra galiįtakotilėtesnį džiūvimą.

EU-Ribinė vertė VOC-Turinyje Kategorija: iWb-140 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 140 g/l VOC

Purškimas

	Purkštukas		Kampas	slėgis/bar	Verdünnung
	Inch	mm			
Airless + Aircoat	0,011 - 0,015	0,28 - 0,38	40 - 60 °	apie. 150	unverdünnt

Pastabos

Laikykitės saugumo reikalavimų! Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją.
Atstovas baltijos šalyse:
UAB ,, VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de