

RenoTop Housepaint

Stand: 26.07.2019

Pavadinimas	RenoTop Housepaint
Medžiagos tipas	Pusiau blizgūs, labai elastingi daugiafunkciniai dažai. Atsparūs šarmams, Aktyviai veikiantys ir naikinantys dumblius ir pelėsi.
Taikymo sritis	Lauke ant betono, pluoštinio cemento, mūro, gipso, senų elastinių sistemų, spalvotųjų metalų, netvarios medienos, kieto PVC, karkaso, ETICS taip pat akytojo betono.
Spalva	Balta ir pigmentuojamos bazės Tamsių atspalvių, kurių šviesumo vertė < 20 (HBW 100 = Balta, HBW 0 = Juoda) ypač svarbu apšiltintuose fasaduose (ETICS su EPS-izoliacinėmis plokštėmis) dėl aukštos, maždaug 70 °C paviršiaus temperatūros. Naudojantis ZERO Spalvų palete 375 galima gaminti spalvotus atspalvius su specialiais IR-Pigmentais, kurie atspindi didelę saulės spindulių dalį ir taip ženkliai sumažina fasado paviršiaus temperatūrą. Toks tonavimas atliekamas gamykloje pagal pageidavimą. Pristatymo laikas apie 3 d.d.Vokietijoje ir apie 7 d.d Lietuvoje*
Blizgumas	Pusiau blizgus
Riškio pagrindas	Specialus siloksano grupės sustiprintas grynas akrilatas.
Spec.Svoris	1,25 +/- 0,1 g/cm ³
Charakteristikos	Aktyvus poveikis dumbliams ir grybams. BAuA: Reg.-Nr. N-32678
Tonavimas	Tonuojamas naudojant ZERO MiX
Džiūvimas	Galima liesti. 1 - 2 valandos, perdažyti 4 - 6 valandos. Priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.
Skiedimas	Jei reikia su švairiu vandeniu
Įrankiai/Methodai	Teptukas, volelis, purkštuvai
Darbo temperatūra	Minimum. + 5 °C oro ir pagrindo
Išėiga	Apie. 120 ml/m ² , vienam sluoksniui
Sandėliavimas	Vésioje, bet neužšalancioje patalpoje.
Įrankų valymas	Vandeniu ir muilu, iškart po naudojimo.
Pakuotės	2,5 l, 12,5 l



Farben für Profis

Technisches Merkblatt

RenoTop Housepaint

Stand: 26.07.2019

Sistemos struktūra Atkreipkite dėmesį į: LOJ Dalį C, DIN 18363
Mineraliniai paviršiai: Defektų taisymas ZERO Renovierputz 150
Gruntuokite su ZERO Tiefengrund Ti 77.
Dažykite 2 sluoksniais su ZERO RenoTop Housepaint, neskieskite.

Pagrindo paruošimas Paviršius turi būti sausas, švarus ir stabilus. Visiškai pašalinkite nestabilias senas dangas. Nuplaukite sąmanas ir dumblius su ZERO Fungi Ex ir palikite veikti per naktį, po to kruopščiai nuplaukite vandens srove.

ES- Vertės riba

LOJ-Turinyje Kategorija: cWb-40 g/l (2010), produkte yra ≤ 40 g/l LOJ

Charakteristikos EN 1062-1

- Blizgumas: vidutinis G₂
- Plėvelės storis (sausos): 50-100 μ m E₂
- Max. Frakcija: smulki $\leq 100 \mu$ S₁
- Vandens garų pralaidumas (s_d-Vertė): vidutinis V₂
- Vandens pralaidumas (w-Vertė): Žemas < 0,1 W₃
- Anglies dioksido pralaidumas: C₁

Purškimas

	Purkštukas		Kampas	Slėgis/bar	Skiedimas	Klampa	Kreuzgänge
	Inch	mm					
Airless + Aircoat	0,018	0,46	40-80 °	ca. 150			

Pastabos

Laikykites saugumo reikalavimų! Kilus klausimams kreipkitės į tiekėją:

Atstovas baltijos šalyse:
UAB „VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Technisches Merkblatt

RenoTop Housepaint



Farben für Profis

Stand: 26.07.2019

Seite 3 von 3

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG • Bleichstraße 57-58 • 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 • Fax 0 57 31 / 98 87-671 • info@zero-lack.de • www.zero-lack.de