Technisches Merkblatt

Seidenglanz 480 SLF

Farben für Profis

Stand: 24.08.2020

Pavadinimas	**Seidenglanz 480 SLF**
Medžiagos tipas	Pusiau blizgi(šilko blizgumo) dispersija.
Taikomi viduje	Naudojami viduje, visiems sienų ir lubų paviršiams Patvirtinta pagal jūrų įrangos direktyvą 2014/90/EU.
Atitinka / Patvirtinta	U
Spalva	Balta
Rišiklio pagrindas	Speciali sintetinės dervos dispersija
Spec. Svoris	Apie. 1,4 +/- 0,2 g/cm³
Savybės	Ekologiški, draugiški gamatai ir žmogaus sveikatai dažai.Produktas sudėtyje neturi jokių kenksmingų medžiagų, tirpiklių ar plastifikatorių. Džiūnant išskiria tik vandens garus.Šiame produkte ekologiškumas visiškai neįtakoja produkto atsparumo bei ilgaamžiškumo, produktas atitinka 1 atsparumo bei dengiamumo klasę. Atsparus dezinfekavimo priemonėms. Atestuotas pagal bendrąjį statybos medžiagų standartą DIN 4102-A2 und 4102-B1 sertifikuotas pagal Toptex System taikymo sritį.. Patikrintas statybinis produktas pagal : AgBB-Schema 2015 ir 2018 schemą. Saugus naudoti patalpose kuriose gaminamasir apdorajamas maistas.
Charakteristikos DIN EN 13 300	Atsparumas šlapiam trynimui 1 Klasė; Produkto dengiamumas 1klasė. Padengiama apie : 140 ml/m² bzw. 7,1 m²/l; Blizgumas – pusiau matiniai; grūdelių dydis: labai smulkus(< 100 µm)
Tonavimas	Tonuojamas su ZERO MiX, galima tonuoti daugelio palečių spalvomis.
Džiūvimas	Esant + 23 °C oro bei pagrindo temperatūrai ir. 50 % santykiniai drėgmei, paviršius išdžiūsta po 2 - 3 valandų. Gali būti perdažytas po 12 valand7 ir intensyviai mechaniškai naudojamas po 6 parų. Didesnė drėgmė ir (arba) žemesnė temperatūra praiilgina džiūvumo laiką. Visiškai sukietėja po 28 džiūvimo. Patikrinta pagal bandymo kriterijus DIN EN 13 300.
Plovimas	Vanduo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas
Darbo temperatūra	Minimum. + 5 °C oro ir paviršiaus
Sandėliavimas	Laikytivėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje
Įrankių valymas	Su muilu ir vandeniu iškart po naudojimo
Pakuotės	1 l, 2,5 l, 5 l, 12,5 l
Sistemos sudėtis	Atkreipti dėmesį į : VOC, dalį produkte C, DIN 18363

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

Technisches Merkblatt

Seidenglanz 480 SLF

Stand: 24.08.2020

Pagrindo paruošimas Paviršius turi būti sausas, švarus ir stabilus Absorbuojančius ir gipsinio tinko pagrindus gruntuokite 0 grunto koncentratu praskiestu santykiu 1:4 su vandeniu . Produktą denkite 2 sluoksniais tarp jų leidžiant gerai išdžiūti.

Dangos struktūra Gruntas ir viršutinis sluoksnis su ZERO Seidenglanz 480 SLF

EU-Ribinė vertė VOC-Turinyje Kategorija: bWb-100 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 1 g/l VOC

Purškimas

	Purkštukas		Kampas	Slėgis/bar	Skiedimas	Viskosität	Kreuzgänge
	Inch	mm					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80 °	ca. 150	Apie. 5-10 %		

Anmerkungen

Laikykitės saugumo reikalavimų ! Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją.

EG-spacialiojo tyrimo pažymėjimas (Modul B) atitikties deklaracija (DoC) . JAV pakrantės sargyba-Nr. beachten.

Atstovas baltijos šalyse:
UAB ,, VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de